

Kuruma Aerosol Spray

คู่มือสีสเปรย์พ่นซ่อมและตกแต่งสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

FOR AUTOMOTIVE REFINISH
AND MOTORCYCLES



PRIMER
สีรองพื้น



MIXING COLOR
สีเบส



CLEAR
เคลียร์



CLEAR 2K
เคลียร์ 2K



TOAPC Official

車カースプレー
www.toapc.com



สีรองพื้น



- Adhesion for metal work สามารถยึดเกาะได้บนพื้นผิวเหล็กและโลหะ
- High solid and hiding ability เนื้อสีมาก ฝุ่นกลบรอยได้ดี

SPRAYING TECHNIQUES
เทคนิคการพ่นสีสเปรย์

PRODUCT USAGE วิธีใช้	
Surface Preparation การเตรียมพื้นผิว	Clean surface เตรียมพื้นผิวให้สะอาดก่อนพ่น
Spray distance ระยะห่างจากพื้นผิว	8 - 15 cm 8 - 15 ซม.
No. of Coats จำนวนรอบที่พ่น	2 Full coat พ่น 2 เที่ยวเต็ม
Flash Time พริกระหว่างเที่ยว	Allow 3 - 5 min. / Coat 3 - 5 นาที / เที่ยว

DRYING TIME at 30°C ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่ 30 องศา	
Surface dry แห้งผิว	Dry to sand แห้งขัด
5 - 10 min. 5 - 10 นาที	20 min. 20 นาที

สีเบอร์



- OEM Match, easy to spray เจดสีเหมือน พ่นง่าย
- Non-Yellowing and weathering resistance ทนต่อสภาพอากาศได้ดี ไม่เหลืองตัวง่าย
- High solid and hiding ability เนื้อสีมาก ฝุ่นกลบตัวได้ดี
- Various shades มีหลากหลายเจดสีให้เลือกใช้งาน

SPRAYING TECHNIQUES
เทคนิคการพ่นสีสเปรย์

PRODUCT USAGE วิธีใช้	
Surface Preparation การเตรียมพื้นผิว	Clean surface เตรียมพื้นผิวให้สะอาดก่อนพ่น
Spray distance ระยะห่างจากพื้นผิว	8 - 15 cm 8 - 15 ซม.
No. of Coats จำนวนรอบที่พ่น	Solid : 2 Full coat Metallic & Pearl : 2 Full coat and 1 mist coat. สีโชน : พ่น 2 เที่ยวเต็ม สีเมทัลลิก & นุค : 2 เที่ยวเต็ม 1 เที่ยวโปรย
Flash Time พริกระหว่างเที่ยว	Allow 3 - 5 min. / Coat 3 - 5 นาที / เที่ยว

DRYING TIME at 30°C ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่ 30 องศา	
Surface dry แห้งผิว	Clear Coat spraying พ่นพื้นเคลือบสีทับได้
5 - 10 min. 5 - 10 นาที	5 - 10 min. 5 - 10 นาที

เคลียร์

เคลียร์ 1K



- Easy to spray, Non additional accessories. ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
- Provide film appearance with good smoothness เนื้อฟิล์มสวย ให้ความเงางาม

SPRAYING TECHNIQUES
เทคนิคการพ่นสีสเปรย์

PRODUCT USAGE วิธีใช้	
Surface Preparation การเตรียมพื้นผิว	Clean surface เตรียมพื้นผิวให้สะอาดก่อนพ่น
Spray distance ระยะห่างจากพื้นผิว	8 - 15 cm 8 - 15 ซม.
No. of Coats จำนวนรอบที่พ่น	2 Full coat พ่น 2 เที่ยวเต็ม
Flash Time พริกระหว่างเที่ยว	Allow 3 - 5 min. / Coat 3 - 5 นาที / เที่ยว

DRYING TIME at 30°C ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่ 30 องศา	
Surface dry แห้งผิว	Dry to Assemble แห้งประกอบได้
5 - 10 min. 5 - 10 นาที	2 - 3 Hr. 2 - 3 ชม.

เคลียร์ 2K



- Excellent film build and High gloss เนื้อฟิล์มสวย ให้ความเงางามสูง
- Good resistance to solvent and weathering ทนต่อสารเคมีต่างๆ และตัวทำลายได้ดี

SPRAYING TECHNIQUES
เทคนิคการพ่นสีสเปรย์

PRODUCT USAGE วิธีใช้	
Surface Preparation การเตรียมพื้นผิว	Clean surface เตรียมพื้นผิวให้สะอาดก่อนพ่น
Spray distance ระยะห่างจากพื้นผิว	8 - 15 cm 8 - 15 ซม.
No. of Coats จำนวนรอบที่พ่น	2 Full coat พ่น 2 เที่ยวเต็ม
Flash Time พริกระหว่างเที่ยว	Allow 3 - 5 min. / Coat 3 - 5 นาที / เที่ยว

DRYING TIME at 30°C ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่ 30 องศา	
Surface dry แห้งผิว	Dry to Assemble แห้งประกอบได้
15 - 20 min. 15 - 20 นาที	4 - 6 Hr. 4 - 6 ชม.

HOW TO USE AEROSOL CAN 2K
วิธีการใช้งาน กระป๋องสเปรย์ 2K

1 Open the round cap with the black activator cap at the bottom เปิดฝาครอบ ด้านหัวกดสีดำออก



2 Shake aerosol can for 2 minutes to mix the components เขย่ากระป๋อง ประมาณ 2 นาที ให้ส่วนผสมเข้ากัน



3 Press the black activator cap until it stops for activation กดหัวสีดำให้สุด เพื่อผสม ส่วนผสมด้านใน



4 Press the nozzle for spray; 8-15 cm. from surface area กดลองพ่นสี ห่างจากพื้นผิว ประมาณ 8-15 ซม.



5 After completed activation, the black activator cap can be pressed หลังผสม หัวสีดำ จะสามารถกดลง/ขึ้นได้



6 Pot life after activation is 12 hrs for Poly Urethane and 24 hrs for Epoxy type at 30 °C อายุการใช้งานหลังผสม : โพลียูรีเทน 12 ชม., อีพอกซี 24 ชม. ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

Environment for spraying
สภาพแวดล้อมในการพ่นสีสเปรย์

- ควรพ่นในที่ร่ม และไม่มีลมพัด เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของละอองสี และสิ่งแปลกปลอมติดบนชิ้นงาน



- หลีกเลี่ยงการพ่น ในขณะที่มีอากาศชื้นเนื่องจากมีผลต่อการแห้งตัวและการยึดเกาะของสี



VIEW
VDO PROFESSIONAL
SPRAYING
สแกนเพื่อดูวิดีโอ แนะนำเทคนิคการพ่นสีสเปรย์

Caution

Do not spray near fire or flame.
Storage-in room temperature or below 40°C.
Spray in a well-ventilated area.
Do not incinerate can after completed usage.

ข้อควรระวัง

ห้ามพ่นสีสเปรย์ใกล้กับเปลวไฟ
จัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 40°C
ห้ามเผากระป๋องสเปรย์ เมื่อใช้งานหมดแล้ว
ใช้งานสีสเปรย์ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก