

Kuruma
Automotive Refinish 2K

NEW

Clear 4:1 Silver

คูรูม่า เคลียร์ 2K 4:1 ซิลเวอร์



เนื้อมาก พ่นง่าย
High solid and easy to spray



พ่นซ่อมไม่ย่น
No wrinkle when recoating
by color / clear coat



ฟิล์มสวย เงาใส
Provide film appearance
with good smoothness.



1 GL



1/4 GL





Kuruma Clear 2K 4:1 Silver

คูรูมา เคลียร์ 2K 4:1 ซิลเวอร์

Description	- High solid and easy to spray - Provide film appearance with good smoothness. - No wrinkle when recoating by color / clear coat	คุณสมบัติ	- เนื้อมาก ฟ้นล้น - ฟัดสวย เงาใส - ฟ้นซ่อมไม่ย่น
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters	การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
Mixing Ratio	Clear : Hardener : Thinner = 100 : 25 : 0-5 by weight or 4 : 1 : 0-5 % by volume	อัตราส่วนผสม	เคลียร์ : ฮาร์ดไดเ็นเนอร์ : ทินเนอร์ = 100 : 25 : 0-5 % โดยน้ำหนัก หรือ 4 : 1 : 0-5 % โดยปริมาตร
Pot Life at 30°C	4 hours after complete mixing	อายุการใช้งานที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง
Spray Viscosity at 30°C	11.0 - 13.0 sec/Iwata Cup (Or depending to line condition)	ความหนืดในการพ่นที่อุณหภูมิ 30 °C	11.0 - 13.0 วินาที / ถ้วยอิวาทะ
Spray Gun Setting	HVLP Gravity Feed : 1.2 - 1.8 mm / Air Pressure : 1.5- 1.8 Bar.	การตั้งค่าปืนพ่นสี	ปืนพ่นสีชนิด HVLP ขนาดเข็มอยู่ระหว่าง : 1.2 - 1.8 มิลลิเมตร แรงลมเข้า - ออก : 1.5 - 1.8 บาร์
No. of Coats	Spray 2-3 single wet coats	จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2-3 รอบ
Film Thickness	20 - 25 microns / coat	ความหนาฟิล์ม	20 - 25 ไมครอน / เที่ยว
Flash Time	Allow 2 - 4 minutes flash time between coats	พักระหว่างเที่ยว	ประมาณ 2 - 4 นาที / เที่ยว
Drying Time	Surface dry : 15- 20 min at 30 °C Dry to polish : 4 - 5 hr at 30 °C	ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งผิว : 15-20 นาที ที่อุณหภูมิ 30 °C แห้งขัดยาได้ : 4 - 5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 °C
Package Size	Part A : 3.2 L (6 can/carton), Part A : 0.82 L (12 can/carton) Part B : 0.8 L (6 can/carton), Part B : 0.213 L (12 can/carton)	ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3.2 ลิตร (6 กระป๋อง/ลัง), ส่วน A : 0.82 ลิตร (12 กระป๋อง/ลัง) ส่วน B : 0.8 ลิตร (6 กระป๋อง/ลัง), ส่วน B : 0.213 ลิตร (12 กระป๋อง/ลัง)
Safety and Disposal	1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment	ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์