

Kuruma
Automotive Refinish 2K

Polyester Putty 2K

คูรูมาร์ โพลีเอสเตอร์ พัตตี 2K



แห้งเร็ว
ไม่เป็นตามด

Fast drying and non-pinholes



ป้อนลิ้น
เนื้อละเอียด

Extra fine grain putty and
smooth workability



ขัดแต่งง่าย
ทั้งขัดแห้ง และขัดน้ำ

Easy to sand by waterproof and
dry sanding abrasives





Kuruma Polyester Putty 2K

คูรูมาร์ โพลีเอสเตอร์ พัตตี 2K

Description

- Extra fine grain putty and smooth workability
- Fast drying and non-pinholes
- Easy to sand by waterproof and dry sanding abrasives

Surface Preparation

Remove painted film with dry sanding abrasive disc grit no.60 - 80 and use dry sanding paper no.20 to sand old painted film around the spot repair area then clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

คุณสมบัติ

- ใญ่ล้น เนื้อละเอียด
- แห้งเร็ว ไม่เป็นตามด
- ขัดแต่งง่าย ทั้งขัดแห้ง และขัดน้ำ

การเตรียมพื้น

ขัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วย กระดาษทรายขัดแห้งเบอร์ 60 หรือ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120 รอบรอยซ่อมบนสีเก่า พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ

Mixing Ratio

Kuruma Polyester Putty : Hardener = 100 : 2 by Weight

Instruction

Mix Kuruma Polyester Putty and Hardener as mixing ratio and stirred the mixture is homogeneous before application

Pot Life

7 - 10 mins after complete mixing

Drying Time at 30°C

Sanding shall be made after complete drying for more than 20 - 30 mins.

Sanding

Waterproof Abrasive Paper No.150 - 320
Dry Sanding Abrasive Disc No.220 - 320

Package Size

Part A : 3.8 kg (4 can / carton)
Part B : 80 g (4 tube / carton)

อัตราส่วนผสม

คูรูมาร์ สีใญ่ : ฮาร์ดเด็นเนอร = 100 : 2 โดยน้ำหนัก

การใช้งานและข้อแนะนำ

ผสมคูรูมาร์ สีใญ่ และฮาร์ดเด็นเนอร ตามอัตราส่วนที่กำหนด และกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน

อายุการใช้งาน

ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 7 - 10 นาที

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งขัดกระดาษทรายได้ที่ 20 - 30 นาที ขึ้นไป

การขัด

กระดาษทรายขัดน้ำ เบอร์ 150 - 320
กระดาษทรายขัดแห้ง เบอร์ 220 - 320

ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 3.8 กก. (4 กระป๋อง / ลัง)
ส่วน B : 80 กรัม (4 หลอด / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมียกอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสปเรย์