

Kurulma
Automotive Refinish 2K

Primer Surfacer 2K 4:1

คูคูมาร์ สีส่นรองพื้น 2K 4:1



**เนื้อมาก
พ่นกลบรอยได้ดี**
High solid and hiding ability



**ฟิล์มสีทนทาน
ต่อตัวทำละลายได้ดี**
Good solvent resistant



ขัดแต่งง่าย
Easy to sand



E-Catalog

สแกนเพื่อดูภาพสินค้า
และรายละเอียดออนไลน์



มอก.2662-2557



QR Code



Kuruma Primer Surfacer 2K 4:1

คูรูมา สีสันรองพื้น 2K 4:1



มอก.2662-2557

QR Code

Description

- High solid and hiding ability
- Good solvent resistance
- Easy to sand
- Multi-colors for appropriate matching with color coat (Gray, White, Black)
- Thai Industrial Standard Product certificate

คุณลักษณะ

- เนื้อสีมาก พ่นกลบรอยได้ดี
- ฟิล์มสีทนทานต่อตัวทำละลายได้ดี
- ขัดแต่งง่าย
- มีเฉดสีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม (ขาว, เทา, ดำ)
- ได้รับมาตรฐาน มอก.

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio

Kuruma Primer Surfacer : Hardener = 100 : 16 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 20 - 25 % for suitable application

อัตราส่วนผสม

คูรูมา สีสันรองพื้น : ฮาร์ดเอนเนอร์ = 100 : 16 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 20 - 25 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

Pot Life at 30°C

1 hours after complete mixing

อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

Spray Viscosity at 30°C

16.0 -18.0 sec / Ford cup No.4

ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

16.0 -18.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm.
Spraying air pressure : 1.5 - 1.8 bar

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม.
แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 1.8 บาร์

No. of Coats

2 Full coats

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

Film Thickness

25 to 30 Microns / Coat

ความหนาฟิล์ม

25 - 30 ไมครอน / เที่ยว

Flash Time

2 - 5 minutes flash time between coats

พักระหว่างเที่ยว

2 - 5 นาที / เที่ยว

Drying Time at 30°C

Touch Dry : 5 - 8 mins.
Dry to sand : 45 - 60 mins.

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งผิว : 5 - 8 นาที
แห้งขัด : 45 - 60 นาที

Package Size

Part A : 3 L (4 can / carton), Part A : 1 L (12 can / carton)
Part B : 0.75 L (4 can / carton), Part B : 0.25 L (12 can / carton)

ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 3 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง), ส่วน A : 1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)
ส่วน B : 0.75 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง), ส่วน B : 0.25 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมียกอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์