

Matrix^x **2K**
Automotive Refinish

เมทริกซ์ สีพื้นเกาะพลาสติก

Plastic Primer



Increase the adhesion

เพิ่มการยึดเกาะ

ระหว่างเนื้อสี กับวัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน



Easy to spray and fast drying

ใช้งานง่าย แห้งเร็ว



Technology and Licence from
Japan



Matrix Plastic Primer

เมทริกซ์ สีพื้นเกาะพลาสติก

Description

- Increase the adhesion between the paint with Polypropylene material
- Easy to spray and fast drying

คุณสมบัติ

- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อสีกับวัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio

Matrix Plastic Primer will have viscosity to be suitable for spraying. So, it doesn't need dilution.

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.2 - 1.8 mm.
Spraying pressure : 1.2 - 1.5 bar

No. of Coats

Spray 2 - 3 single wet coats

Film Thickness

film thickness about 10 - 15 microns

Flash Time

Allow 3 - 5 minutes flash time between coats

Drying Time

Dry to top coat
Air dry (30°C) : 30 mins

Package Size

0.946 L (12 can / carton)

อัตราส่วนผสม

สีรองพื้นพลาสติกเมทริกซ์ จะมีความหนืดเพื่อให้เหมาะกับการพ่น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเจือจาง

การตั้งค่าปืนพ่นสี

หัวแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.8 มม.
แรงลมที่ปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 บาร์

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 - 3 เที่ยว

ความหนาฟิล์ม

ความหนาฟิล์มสี 10 - 15 ไมครอน

พักระหว่างเที่ยว

ประมาณ 3 - 5 นาที / เที่ยว

ระยะเวลาในการแห้งตัว

แห้งพ่นทับได้
ปล่อยให้แห้ง (30°C) : 30 นาที

ขนาดบรรจุ

0.946 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์