

Matrix **2K**
Automotive Refinish

Clear 2:1 M2070 Extra Solid

เมทริกซ์ เคลียร์ 2:1 M2070 เอ็กซ์ตรา โซลิด

เนื้อมากพิเศษ
ฟิล์มหนา

Extra Solid and Film Built

พ่นง่าย

Easy Application

เงางาม
มากเป็นพิเศษ

Premium Gloss

ทนต่อตัวทำละลาย
และ UV จากแสงแดด

High Resistance to
Solvent and UV



NEW
สูตรใหม่



Matrix Clear 2:1 M2070 Extra Solid

แมทริกซ์ เคลียร์ 2:1 M2070 เอ็กซ์ตรา โซลิด

Description

- High quality clear 2:1
- Extra solid and film built
- Easy application
- Suitable for high gloss coating
- High resistance to solvent and UV

คุณลักษณะ

- เคลียร์ 2:1 คุณภาพสูง
- เนื้อมากพิเศษ ฟิล์มหนา
- พ่นง่าย
- เหมาะกับการเคลือบผิวที่ต้องการความเงางามมากเป็นพิเศษ
- ทนต่อตัวทำละลาย และรังสียูวีจากแสงแดด

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio

Mixing ratio between Clear and Hardener is 2:1 by volume and dilute with Matrix AX Thinner No.20 or No.30 0 - 10 % for suitable application

อัตราส่วนผสม

ผสม เคลียร์ กับ ฮาร์ดเดินเนอร์ ในอัตราส่วนผสม 2 : 1 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย แมทริกซ์ AX ทินเนอร์ เบอร์ 20 หรือ เบอร์ 30 ไม่เกิน 0 - 10 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

Pot Life at 30°C

1.5 hours after complete mixing

อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1.5 ชั่วโมง

Spray Viscosity at 30°C

15 - 17 sec / Ford cup No.4

ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

15 - 17 วินาที / ถ้วย เบอร์ 4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.2 - 1.8 mm.
Spraying pressure : 1.2 - 1.5 bar

การตั้งค่าปืนพ่นสี

หัวแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม.
แรงลมที่ปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 บาร์

No. of Coats

2 Full coats

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

Film Thickness

30 - 35 microns / coat

ความหนาฟิล์ม

30 - 35 ไมครอน / เที่ยว

Flash Time

Allow 3-5 minutes flash time between coats

พักระหว่างเที่ยว

ประมาณ 3-5 นาที / เที่ยว

Drying Time

Touch : 20 - 25 mins
Dry to polish : 4 - 5 hr

ระยะเวลาในการแห้งตัว

แห้งผิวสัมผัส : 20 - 25 นาที
แห้งขัดยาได้ : 4 - 5 ชั่วโมง

Package Size

Part A : 4 L (6 can/carton)
Part B : 1 L (12 can/carton)

ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 4 ลิตร (6 กระป๋อง/ ลัง)
ส่วน B : 1 ลิตร (12 กระป๋อง/ ลัง)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์