



พ่น เคลียร์ 2K 4:1

CLEAR 2K 4:1



ให้ความเงางาม

High gloss



ใช้งานง่าย แห้งเร็ว

Easy Application and fast drying



ทนทานต่อสภาวะอากาศ

Good weather resistance



MEGA CLEAR 4:1

พลา เคลียร์ 4:1

Description

1. High gloss
2. Easy Application and fast drying
3. Good weather resistance

คุณลักษณะ

1. ให้ความเงางาม
2. ใช้้งานง่าย แห้งเร็ว
3. ทนทานต่อสภาวะอากาศ

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Mega Clear 4:1 : Hardener = 100 : 25 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 0 - 5 % for suitable application
Pot Life at 30°C	4 hour after complete mixing
Spray Viscosity at 30°C	13.5 - 15.5 sec / Ford Cup # 4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm. Spraying pressure : 1.2 - 1.5 bar
No. of Coats	2 Full coats
Film Thickness	20 - 30 microns
Flash Time	2 - 3 minutes / coat
Drying Time	Surface dry : 15 - 20 mins. Dry to polish : 4 - 5 hrs
Package Size	Part A : 3 L (6 can / carton) Part B : 0.75 L (6 can / carton)

อัตราส่วนผสม	เมกา เคลียร์ 4:1 : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 25 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา thinner เบอร์ 20 ไม่เกิน 0-5 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง
ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	13.5 - 15.5 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.2 - 1.5 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์ม	20 - 30 ไมครอน / ต่อเที่ยว
พักระหว่างเที่ยว	2 - 3 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งผิว : 15 - 30 นาที แห้งขัดยาได้ : 4 - 5 ชม.
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.75 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกัผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com