



ฟุคุมาร์ เคสียร์ 2:1 F2080

CLEAR 2:1 F2080



เงางามสูง เนื้อฟิล์มหนา
เหมาะกับงานแล้ปลาย

High gloss and excellent film build



ทนต่อสารเคมีต่างๆ และตัวทำละลายได้ดี

Good resistance to solvent and weathering



ยึดเกาะบนชั้นฟิล์มสีรถยนต์ได้ดี

Good adhesion for base coat



www.toapc.com

Quality products for automotive refinish
Technology From Japan



Fukuma Clear 2:1 F2080

ฟุกุมาร์ เคลียร์ 2:1 F2080

Description

- High gloss and excellent film build
- Good resistance to solvent and weathering
- Good adhesion for base coat

คุณลักษณะ

- เงามางสูง เนื้อฟิล์มหนาเหมาะกับงานแล็ปลาย
- ทนต่อสารเคมีต่างๆ และตัวทำละลายได้ดี
- ยึดเกาะบนชั้นฟิล์มสีรถยนต์ได้ดี

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio

Clear : Hardener = 100 : 50 by weight
or 100 : 50 by volume and dilute with Fukuma Thinner No.20
at 25 - 30 % for suitable application

อัตราส่วนผสม

เคลียร์ : ฮาร์ดเดินเนอร์ = 100 : 50 โดยน้ำหนัก
หรือ 100 : 50 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูลูมาร์ ทินเนอร์ เบอร์ 20
ไม่เกิน 25 - 30 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

Pot Life at 30°C

3 hours after complete mixing

อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 3 ชั่วโมง

Spray Viscosity at 30°C

15.0 - 17.0 sec / Ford Cup No.4

ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

15.0 - 17.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm.
Spraying pressure : 1.2 - 1.5 bar

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม.
แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 บาร์

No. of Coats

2 Full coats

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เทียวเต็ม

Film Thickness

25 to 30 Microns / Coat

ความหนาฟิล์ม

25 - 30 ไมครอน / เทียว

Flash Time

Allow 3 - 5 minutes flash time between coats

พักระหว่างเทียว

ประมาณ 3 - 5 นาที / เทียว

Drying Time

Touch Dry : 15 - 20 mins.
Dry to polish : 5 - 6 hrs.

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งผิว : 15 - 20 นาที
แห้งขัดยาได้ : 5 - 6 ชม.

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอพี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถนนบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com