



พกา เคลียร์ 2K 2:1

CLEAR 2K 2:1



พ่นง่าย เนื้อฟิล์มสวยเรียบ เงาใส
Easy to spray and shiny film



ขัดง่าย
ยึดเกาะบนชิ้นฟิล์มสี ได้ดี
Easy to polishable and good adhesion



คุณภาพคุ้มราคา
Worth quality



MEGA CLEAR 2K 2:1

พลา เคลียร์ 2K 2:1

Description

- Easy to spray and shiny film
- Easy to polishable and good adhesion
- Worth quality

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

คุณสมบัติ

- พ่นง่าย เนื้อฟิล์มเรียบสวย เงาใส
- ขัดง่าย ยึดเกาะบนชิ้นฟิล์มได้ดี
- คุณภาพเกินราคา

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Mega Clear 2:1 : Hardener = 100 : 50 by weight or 100 : 50 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 0 - 10 % for suitable application
Pot Life at 30°C	3 hour after complete mixing
Spray Viscosity at 30°C	15 - 17 sec / Ford Cup # 4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2.0 bar
No. of Coats	2 Full coats
Film Thickness	20 - 30 microns / coat
Flash Time	3 - 5 minutes / coat
Drying Time	Surface dry : 15 - 20 mins. Dry to polish : 4 - 6 hrs
Package Size	Part A : 3.4 L (6 can / carton) Part B : 0.85 L (12 can / carton)

อัตราส่วนผสม	เมกา เคลียร์ : ฮาร์ดเ็นเนอร์ = 100 : 50 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 50 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา thinner เบอร์ 20 ไม่เกิน 0 - 10 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 3 ชั่วโมง
ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	15 - 17 วินาที / ด้วยเบอร์ 4
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.4 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์ม	20 - 30 ไมครอน / เที่ยว
พักระหว่างเที่ยว	3 - 5 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งผิว : 15 - 20 นาที แห้งขัดยาได้ : 4 - 6 ชม.
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3.4 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.85 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการสุญญิน

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaotrong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref: Vol.2-0223