

Matrix^x **2K**
Automotive Refinish

Primer Surfacer 2K 4:1

เมทริกซ์ สีรองพื้น 2K 4:1



เนื้อสีมาก
พ่นกลบรอยได้ดี
High solid and hiding power



เนื้อสีทน
ต่อตัวทำละลายได้ดี
Good solvent resistance



ขัดแต่งง่าย
Easy to sand



ฟิล์มสีเรียบเนียน
ไม่ดูดซึมสีกับหน้า
*Smooth surface with low
paint consumption*



Technology and Licence from
Japan



Primer Surfacer 2K 4:1

เมทริกซ์ สีรองพื้น 2K 4:1

Description

- High solid and hiding power
- Good solvent resistance
- Smooth surface with low paint consumption
- Easy to sand

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

คุณสมบัติ

- เนื้อสีมาก หนากลบรอยได้ดี
- เนื้อสีทนต่อตัวทำละลายได้ดี
- ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่ดูดซึมสีทับหน้า
- ขัดแต่งง่าย

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเมทริกซ์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Matrix Primer Surfacer = 100 : 25 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Matrix AX Thinner No.20/30 at 20 - 25 % for suitable application
Pot Life at 30°C	1 hours after complete mixing
Spray Viscosity at 30°C	16 - 18 sec / Ford cup No.4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm. Spraying pressure : 1.5 - 1.8 bar
No. of Coats	2 Full coats
Film Thickness	25 - 30 Microns / coat
Flash Time	Allow 2 - 5 minutes flash time between coats
Drying Time	Touch dry : 5 - 8 mins Dry to sand : 45 - 60 mins
Package Size	Part A : 5 kg (4 can / carton), Part A : 1.24 kg (12 can / carton) Part B : 0.625 Kg (8 can / carton), Part B : 0.31 kg (12 can / carton)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

อัตราส่วนผสม	เมทริกซ์ สีรองพื้น : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 25 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย AX ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 20 - 25 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	16 - 18 วินาที / ด้วย เบอร์ 4
การตั้งค่าปืนพ่นสี	หัวแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม. แรงลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 1.8 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์ม	25 - 30 ไมครอน / เที่ยว
พักระหว่างเที่ยว	ประมาณ 2 - 5 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งผิวสัมผัส : 5 - 8 นาที แห้งขัด : 45 - 60 นาที
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 5 กก. (4 กระป๋อง / ลัง), ส่วน A : 1.24 กก. (12 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.625 กก. (8 กระป๋อง / ลัง), ส่วน B : 0.31 กก. (12 กระป๋อง / ลัง)

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์