

Matrix **2K**
Automotive Refinish

Clear 2:1 M2070 Extra Solid

แมทริกซ์ เคลียร์ 2:1 M2070 เอ็กซ์ตรา โซลิด

เนื้อมากพิเศษ
ฟิล์มหนา

Extra Solid and Film Built

พ่นง่าย

Easy Application

เงางาม
มากเป็นพิเศษ

Premium Gloss

ทนต่อตัวทำละลาย
และ UV จากแสงแดด

High Resistance to
Solvent and UV



NEW
สูตรใหม่



Matrix Clear 2:1 M2070 Extra Solid

แมทริกซ์ เคลียร์ 2:1 M2070 เอ็กซ์ตรา โซลิด

Description	<ul style="list-style-type: none"> - High quality clear 2:1 - Extra solid and film built - Easy application - Suitable for high gloss coating - High resistance to solvent and UV 	คุณลักษณะ:	<ul style="list-style-type: none"> - เคลียร์ 2:1 คุณภาพสูง - เนื้อมากพิเศษ ฟิล์มหนา - ง่าย - เหมาะกับงานที่ต้องการความเงางามมากเป็นพิเศษ - ทนต่อตัวทำละลาย และรังสียูวีจากแสงแดด
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters	การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
Mixing Ratio	Mixing ratio between Clear and Hardener is 2:1 by volume and dilute with Matrix AX Thinner No.20 or No.30 0 - 10 % for suitable application	อัตราส่วนผสม	ผสม เคลียร์ กับ ฮาร์ดเด็นเนอร์ ในอัตราส่วนผสม 2 : 1 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย เมทริกซ์ AX ทินเนอร์ เบอร์ 20 หรือ เบอร์ 30 ไม่เกิน 0 - 10 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
Pot Life at 30°C	1.5 hours after complete mixing	อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1.5 ชั่วโมง
Spray Viscosity at 30°C	15 - 17 sec / Ford cup No.4	ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	15 - 17 วินาที / ถ้วย เบอร์ 4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.8 mm. Spraying pressure : 1.2 - 1.5 bar	การตั้งค่าปืนพ่นสี	หัวแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม. แรงลมที่ปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 บาร์
No. of Coats	2 Full coats	จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
Film Thickness	30 - 35 microns / coat	ความหนาฟิล์ม	30 - 35 ไมครอน / เที่ยว
Flash Time	Allow 3-5 minutes flash time between coats	พักระหว่างเที่ยว	ประมาณ 3-5 นาที / เที่ยว
Drying Time	Touch : 20 - 25 mins Dry to polish : 4 - 5 hr	ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งผิวสัมผัส : 20 - 25 นาที แห้งขัดยาได้ : 4 - 5 ชั่วโมง
Package Size	Part A : 3.785 L (6 can/carton) Part B : 0.946 L (12 can/carton)	ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3.785 ลิตร (6 กระป๋อง/ ลัง) ส่วน B : 0.946 ลิตร (12 กระป๋อง/ ลัง)

Safety and Disposal	<ol style="list-style-type: none"> 1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment
----------------------------	--

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์
--	---