


**Kuruma**  
Automotive Refinish **2K**

# Primer Surfacer 2K 4:1

คูคูมาร์ สีพ่นรองพื้น 2K 4:1



**เนื้อมาก  
พ่นกลบรอยได้ดี**  
High solid and hiding ability



**ฟิล์มสีทนทาน  
ต่อตัวทำละลายได้ดี**  
Good solvent resistant



**ขัดแต่งง่าย**  
Easy to sand



มอก.2662-2557



QR Code





1 GL

1/4 GL

## Kuruma Primer Surfacer 2K 4:1

### คูมาร์ สีพ่นรองพื้น 2K 4:1



มอก.2662-2557

QR Code

#### Description

- High solid and hiding ability
- Good solvent resistance
- Easy to sand
- Multi-colors for appropriate matching with color coat (Gray, White, Black)
- Thai Industrial Standard Product certificate

#### Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

#### Mixing Ratio

Kuruma Primer Surfacer : Hardener = 100 : 16 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 20 - 25 % for suitable application

#### Pot Life at 30°C

1 hours after complete mixing

#### Spray Viscosity at 30°C

16.0 - 18.0 sec / Ford cup No.4

#### Spray Gun Setting

Gravity Feed  
Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm.  
Spraying air pressure : 1.5 - 1.8 bar

#### No. of Coats

2 Full coats

#### Film Thickness

25 to 30 Microns / Coat

#### Flash Time

2 - 5 minutes flash time between coats

#### Drying Time at 30°C

Touch Dry : 5 - 8 mins.  
Dry to sand : 45 - 60 mins.

#### Package Size

Part A : 3 L (4 can / carton), Part A : 1 L (12 can / carton)  
Part B : 0.75 L (4 can / carton), Part B : 0.25 L (12 can / carton)

#### Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

#### คุณลักษณะ

- เนื้อสีมาก พ่นกลบรอยได้ดี
- พิล์มสีทนทานต่อตัวทำละลายได้ดี
- ขัดแต่งง่าย
- มีเฉดสีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม (ขาว, เทา, ดำ)
- ได้รับมาตรฐาน มอก.

#### การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

#### อัตราส่วนผสม

คูมาร์ สีพ่นรองพื้น : ฮาร์ดเ็นเนอร์ = 100 : 16 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูมาร์ ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 20 - 25 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

#### อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

#### ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

16.0 - 18.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ต เบอร์ 4

#### การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ  
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม.  
แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 1.8 บาร์

#### จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

#### ความหนาฟิล์ม

25 - 30 ไมครอน / เที่ยว

#### พักระหว่างเที่ยว

2 - 5 นาที / เที่ยว

#### ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งผิว : 5 - 8 นาที  
แห้งขัด : 45 - 60 นาที

#### ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 3 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง), ส่วน A : 1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)  
ส่วน B : 0.75 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง), ส่วน B : 0.25 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

#### ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์