

เมทริกซ์ รองพื้น 4:1

Rev.01/69

คุณสมบัติ

เมทริกซ์ รองพื้น 4:1 เป็นสีรองพื้น 2K คุณภาพสูง ให้การยึดเกาะบนโลหะได้ดี เนื้อสีมาก ฟันกลบรอยได้ดี
ขัดง่ายไม่ติดกระดาษทราย

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม

- ระบบ 2 ส่วนผสมกัน (2K)

	โดยน้ำหนัก	โดยปริมาตร
เมทริกซ์ รองพื้น 4:1 ส่วน เอ	100	100
เมทริกซ์ รองพื้น 4:1 ส่วน บี	16	25
ทินเนอร์	20-30	20-30

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด และคนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน
ก่อนนำไปใช้งาน

- อายุการใช้งานหลังผสม 1 ชั่วโมง @30°C

การเลือกใช้ทินเนอร์

เมทริกซ์ ทินเนอร์ #AX20

ความหนืดในการพ่น

ถ้วยวัดความหนืด	ความหนืด (วินาที) @30 °C
Ford Cup No.4	16 - 18

ปืนพ่นสี

การปรับตั้งปืนพ่นสี

ขนาดของหัวพ่นสี

แรงดันลม

จำนวนเที่ยวในการพ่น

ปืนพ่นแบบกานทัวไป

ความกว้าง pattern-เปิดหมด, ปริมาณสี-เปิด 2.5 รอบ

1.4 - 1.8 มม.

1.5 - 2.0 บาร์

แนะนำให้พ่น 2 เที่ยว

- เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปียก

- เที่ยวที่สอง พ่นอัดจ้ำ

- ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 50 ถึง 60 ไมครอน

ระยะเวลาแห้งระหว่างเที่ยว

ทั้งช่วงระหว่างเที่ยว 2 - 5 นาที

ระยะเวลาในการแห้งตัว

เวลาในการแห้งตัว	ปล่อยให้แห้ง (30 °C)
แห้งที่ผิว	5 - 8 นาที
แห้งขัด	45 - 60 นาที
แห้งแข็ง	7 วัน

สภาวะการเก็บรักษา

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อน
และไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

48 เดือน ที่อุณหภูมิ <40°C

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- กรุณาอ่านข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังหนึ่งควรล้างด้วยน้ำสะอาด และ
สบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์

- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)