



## เมกา รองพื้น อะคริลิค

Rev.01/69

### คุณสมบัติ

เมกา รองพื้น อะคริลิค ผลิตจากอะคริลิคเรซินคุณภาพสูง มีคุณสมบัติแห้งไว ชัดง่าย เนื้อสีมาก พนกลมมิดง่าย ให้การยึดเกาะกับสีจริงได้ดีเยี่ยม ไม่นำมาให้อายุสั้นด้วยสีโป๊ว

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ

### อัตราส่วนผสม

โดยน้ำหนัก โดยปริมาตร

เมกา รองพื้น อะคริลิค	100	100
ทินเนอร์	60-70	60-70

ผสมสีรองพื้นอะคริลิคและทินเนอร์ตามสัดส่วนที่กำหนด กวนให้เข้ากันประมาณ 2-3 นาที เนื้อสีกับทินเนอร์ต้องเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน

### การเลือกใช้ทินเนอร์

เมกา ทินเนอร์ มาตรฐาน No.20, เมกา อะคริลิค ทินเนอร์

### ความหนืดในการพ่น

	ความหนืด (วินาที) @30°C
Ford Cup No.4	16 - 18

### ปืนพ่นสี

#### การปรับตั้งปืนพ่นสี

#### ขนาดของหัวพ่นสี

#### แรงดันลม

#### จำนวนเที่ยวในการพ่น

ปืนพ่นแบบกานทัวไป  
ความกว้าง pattern-เปิดหมด  
1.4 - 1.8 mm.  
1.5 - 2.0 Bar  
แนะนำให้พ่น 2 เที่ยว  
- เที่ยวแรก พนทิ้งเปียก  
- เที่ยวที่สอง พนอัดจ้ำ  
- ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 35 ถึง 40 ไมครอน  
ทั้งช่วงระหว่างเที่ยว 2 - 3 นาที

#### ระยะเวลาแห้งระหว่างเที่ยว

#### ระยะเวลาในการแห้งตัว

เวลาในการแห้งตัว	ปล่อยให้แห้ง ( 30 °C)
แห้งที่ผิว	3 - 5 นาที
แห้งชัด	20 นาที

### สภาวะการเก็บรักษา

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

### อายุผลิตภัณฑ์

- 48 เดือน ที่อุณหภูมิ <40 องศาเซลเซียส

### ข้อมูลสุขภาพและ

#### ความปลอดภัย

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสวมหน้ากาก หากระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์  
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)