

คู่มือแม่สี (ระบบเติมกา)

Rev.1/69

คุณสมบัติ

- คู่มือแม่สี (ระบบเติมกา) เป็นสีจริงระบบเคลือบทับด้วยเคลียร์ใช้สำหรับสีโซลิด, สีบรอนซ์, สีมุก และสีจริงทับหน้าระบบ 2K ใช้สำหรับสีโซลิดชั้นตอนเดียว ผสมและพ่นง่าย เนื้อสีมากกลบตัวได้ดี
- องค์ประกอบของระบบเติมกา
 - 1) แม่สีโซลิด
 - 2) แม่สีบรอนซ์
 - 3) แม่สีมุก
 - 4) กาวผสมสี 1K [KB011, KB150, GB150]
 - 5) กาวผสมสี 2K [KB021]
 - 6) ฮาร์ดเดินเนอร์
 - 7) น้ำยาปรับข้างบรอนซ์
 - 8) ทินเนอร์

การเตรียมพื้นผิว

- ขัดสีรองพื้นด้วยกระดาษทรายกลบขัดแห่งเบอร์ 400-500 หรือขัดด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์ 600-800
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคู่มือน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

อัตราส่วนผสม

- คู่มือแม่สี 1K (พ่นทับด้วยเคลียร์)		
	โซลิด	บรอนซ์ & มุก
คู่มือแม่สี	50%	30%
คู่มือกาว 1K	50%	70%
ทินเนอร์	40-50%	70-100%
- คู่มือแม่สี 2K		
	โซลิด	
คู่มือแม่สี	50%	
คู่มือกาว 2K	50%	
คู่มือ ฮาร์ดเดินเนอร์	25%	
ทินเนอร์	40-50%	

Thinner

คู่มือ ทินเนอร์ มาตรฐาน No.20 or คู่มือ ทินเนอร์ แห่งข้า No.30

Clear coating

พ่นทับด้วยเคลียร์สำหรับคู่มือแม่สี 1K

ความหนืดในการพ่น

ถ้วยวัดความหนืด	ความหนืด (วินาที) @30°C
Ford Cup No.4	14 - 16

ปืนพ่นสี

การปรับตั้งปืนพ่นสี

ขนาดของหัวพ่นสี

แรงดันลม

จำนวนเที่ยวในการพ่น

- ปืนพ่นแบบกานทั่วไป
- ความกว้าง pattern-เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 2.5 รอบ
- 1.3 - 1.4 มม.
- 1.5 - 2.0 บาร์
- แนะนำให้พ่น 2-3 เที่ยว
- **คู่มือแม่สี 1K**
- เที่ยวแรก พ่นอัดฉ่ำ
- เที่ยวที่สอง พ่นอัดฉ่ำ
- เที่ยวที่สาม พ่นโปรย
- สีโซลิด, ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 30 ถึง 40 ไมครอน
- สีเมทัลลิก, ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 15 ถึง 25 ไมครอน
- สีมุก, ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 15 ถึง 25 ไมครอน
- **คู่มือแม่สี 2K**
- เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปียก

พักระหว่างเที่ยว

ระยะเวลาในการแห้งตัว

- เที่ยวที่สอง, สาม พันอัดฉ่ำ
 - สีโซลิด, ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 40 ถึง 60 ไมครอน
- 3 - 5 นาที / เที่ยว

- คูลูมาร์ แมสส์ 1K

ระยะเวลาแห้งตัว	ที่อุณหภูมิ (30 °C)
แห้งผิว	3 - 5 นาที
แห้งขัดข้อมได้	5 - 10 นาที
แห้งพ่นเคลียร์ทับได้	5 - 10 นาที

- คูลูมาร์ แมสส์ 2K

ระยะเวลาแห้งตัว	ที่อุณหภูมิ (30 °C)	อบ (30 นาที / 60 °C)
แห้งผิว	5 - 10 นาที	-
แห้งขัดยาได้	4 - 6 ชั่วโมง	-
แห้งประกอบได้	2 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง

สภาวะการเก็บรักษา

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- 48 เดือน ที่อุณหภูมิ <40 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสุขภาพและ

ความปลอดภัย

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)