

## สีเบอรัคูลูมาร์ 2K

Rev.1/69

### คุณสมบัติ

สีเบอรัคูลูมาร์ 2K เป็นสีจริงทับหน้าระบบ 2 ส่วน ใช้สำหรับสีโพลีเอสเตอร์ชั้นตอนเดียว ผสมและพ่นง่าย เนื้อสีมากลบตัวได้ดี

### การเตรียมพื้นผิว

ก่อนพ่นสีจริงให้ขัดสีรองพื้นด้วยกระดาษทรายขัดแห้งเบอร์ 400 - 500 หรือขัดด้วยกระดาษทรายขัดน้ำเบอร์ 600-800 พื้นผิวก่อนพ่นสีจะต้องแห้งและสะอาด ไม่มีฝุ่น คราบไขมัน หรือสิ่งสกปรก ให้ขัดคราบไขมันและทำความสะอาดพื้นผิวด้วย น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว แล้วเช็ดทำความสะอาดก่อนพ่นสี

### อัตราส่วนผสม

#### - สีเบอรัคูลูมาร์ 2K

	โพลีเอ
สีเบอรัคูลูมาร์ 2K	100%
คูลูมาร์ ฮาร์ดเดนเนอร์	25%
ทินเนอร์	40-50%
คนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน	
- อายุการใช้งานหลังผสม 4 ชั่วโมง @30°C	

### การเลือกใช้ทินเนอร์

คูลูมาร์ ทินเนอร์ มาตรฐาน No.20

### ความหนืดในการพ่น

ถ้วยวัดความหนืด	ความหนืด (วินาที) @30°C
Ford Cup # 4	14 - 16

### ปืนพ่นสี

#### การปรับตั้งปืนพ่นสี

#### ขนาดของหัวพ่นสี

#### แรงดันลม

#### จำนวนเที่ยวในการพ่น

ปืนพ่นแบบกานทั่วไป  
ความกว้าง pattern-เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 2.5 รอบ  
1.3 - 1.4 มม.  
1.5 - 2.0 บาร์  
แนะนำให้พ่น 2-3 เที่ยว  
- เที่ยวแรก พ่นทิ้งเปียก  
- เที่ยวที่สอง, สาม พ่นอัดฉ่ำ  
- สีโพลีเอ, ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 50 ถึง 60 ไมครอน

### ระยะเวลาแห้งระหว่างเที่ยว

ทิ้งช่วงระหว่างเที่ยว 3 - 5 นาที

### ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาแห้งตัว	ปล่อยให้แห้ง ( 30 °C)	อบแห้ง ( 60 °C / 30 mins)
แห้งผิว	15 - 20 นาที	-
แห้งขัดยาได้	4 - 6 ชั่วโมง	-
แห้งประกอบได้	2 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง

### สภาวะการเก็บรักษา

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

### อายุผลิตภัณฑ์

- 60 เดือน ที่อุณหภูมิ <40 องศาเซลเซียส

### ข้อมูลสุขภาพและ

#### ความปลอดภัย

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสมูทันทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์  
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)