

## เมกา แมสซี (ระบบเติมกา)

Rev.1/69

### คุณสมบัติ

- เมกา แมสซี (ระบบเติมกา) เป็นสีจริงระบบเคลือบทับด้วยเคลียร์ใช้สำหรับสีโซลิด, สีบรอนซ์, สีมุก และสีจริงทับหน้าระบบ 2K ใช้สำหรับสีโซลิดชั้นตอนเดียว ผสมและพ่นง่าย เนื้อสีมากกลบตัวได้ดี
- องค์ประกอบของระบบเติมกา
  - 1) แมสซีโซลิด
  - 2) แมสสีบรอนซ์
  - 3) แมสสีมุก
  - 4) กาวผสมสี 1K [GB011, GB150]
  - 5) กาวผสมสี 2K [GB021]
  - 6) ฮาร์ดเด็นเนอร์
  - 7) น้ำยาปรับข้างบรอนซ์
  - 8) ทินเนอร์

### การเตรียมพื้นผิว

- ขัดสีรองพื้นด้วยกระดาษทรายกลบขัดแห่งเบอร์ 400-500 หรือขัดด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์ 600-800
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเมกาน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

### อัตราส่วนผสม

- เมกา แมสซี 1K (พ่นทับด้วยเคลียร์)		โซลิด	บรอนซ์ & มุก
เมกา แมสซี		50%	30%
เมกา กาว 1K		50%	70%
ทินเนอร์		40-50%	70-100%
- เมกา แมสซี 2K		โซลิด	
เมกา แมสซี		50%	
เมกา กาว 2K		50%	
เมกา ฮาร์ดเด็นเนอร์		25%	
ทินเนอร์		40-50%	

### Thinner

เมกา ทินเนอร์ มาตรฐาน No.20 or เมกา ทินเนอร์ แห่งข้า No.30

### Clear coating

พ่นทับด้วยเคลียร์สำหรับเมกา แมสซี 1K

### ความหนืดในการพ่น

ถ้วยวัดความหนืด	ความหนืด (รินาที) @30°C
Ford Cup No.4	14 - 16

### ปืนพ่นสี

#### การปรับตั้งปืนพ่นสี

#### ขนาดของหัวพ่นสี

#### แรงดันลม

#### จำนวนเที่ยวในการพ่น

- ปืนพ่นแบบกานทัวไป
- ความกว้าง pattern-เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 2.5 รอบ
- 1.3 - 1.4 มม.
- 1.5 - 2.0 บาร์
- แนะนำให้พ่น 2-3 เที่ยว
- เมกา แมสซี 1K
  - เที่ยวแรก พ่นอัดฉ่ำ
  - เที่ยวที่สอง พ่นอัดฉ่ำ
  - เที่ยวที่สาม พ่นโปรย
- สีโซลิด, ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 30 ถึง 40 ไมครอน
- สีเมทาลิค, ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 15 ถึง 25 ไมครอน
- สีมุก, ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 15 ถึง 25 ไมครอน
- เมกา แมสซี 2K
  - เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปียก

**พักระหว่างเที่ยว**  
**ระยะเวลาในการแห้งตัว**

- เที่ยวที่สอง, สาม พันอัดฉ่ำ
  - สีโซลิด, ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 40 ถึง 60 ไมครอน
- 3 - 5 นาที / เที่ยว

**- เมกา แมส 1K**

ระยะเวลาแห้งตัว	ที่อุณหภูมิ (30 °C)
แห้งผิว	3 - 5 นาที
แห้งขัดข้อมได้	5 - 10 นาที
แห้งพ่นเคลียร์ทับได้	5 - 10 นาที

**- เมกา แมส 2K**

ระยะเวลาแห้งตัว	ที่อุณหภูมิ (30 °C)	อบ ( 30 นาที / 60 °C)
แห้งผิว	5 - 10 นาที	-
แห้งขัดยาได้	4 - 6 ชั่วโมง	-
แห้งประกอบได้	2 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง

**สภาวะการเก็บรักษา**

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

**อายุผลิตภัณฑ์**

- 48 เดือน ที่อุณหภูมิ <40 องศาเซลเซียส

**ข้อมูลสุขภาพและ**  
**ความปลอดภัย**

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)