

คู่มือ รองพื้น เกาะพลาสติก

Rev.1/69

คุณสมบัติ

คู่มือ รองพื้น เกาะพลาสติก เป็นสีรองพื้นสำหรับช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีกับวัสดุที่เป็นพลาสติกประเภท โพลีเอทิลีน (PE) และ โพลีโพรพิลีน (PP) ใช้งานง่าย แห้งเร็ว

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม

คู่มือ รองพื้น เกาะพลาสติก มีความหนืดที่เหมาะสมสำหรับการพ่น จึงไม่จำเป็นต้องเจือจาง

ปืนพ่นสี

ปืนพ่นแบบกานทั่วไป

การปรับตั้งปืนพ่นสี

ความกว้าง pattern-เปิดหมด

ขนาดของหัวพ่นสี

1.2 - 1.4 มม.

แรงดันลม

1.5 - 2.0 บาร์

จำนวนเที่ยวในการพ่น

พ่น 2-3 เที่ยว ความหนาฟิล์มสี 10 ถึง 15 ไมครอน

ระยะเวลาแห้งระหว่างเที่ยว

ทั้งช่วงระหว่างเที่ยว 3 - 5 นาที

ระยะเวลาในการแห้งตัว

เวลาในการแห้งตัว	ปล่อยให้แห้ง (30 °C)	ปล่อยให้แห้ง (60 °C)
แห้งพ่นทับได้	30 mins	15 mins

สภาวะการเก็บรักษา

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- 48 เดือน ที่อุณหภูมิ <40 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสวมหน้ากากกรณีฝุ่นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)