

คู่มือสี โป้วพรีเมียม

Rev.1/69

คุณสมบัติ	คู่มือสี โป้วพรีเมียม เป็นสีโป้วพรีโพลีเอสเตอร์ ใช้สำหรับโป้วแต่งพื้นผิวเหล็กให้เรียบและสม่ำเสมอตลอดจนใช้ตกแต่งมุมขอบของชิ้นงานที่เป็นโลหะ เหมาะสำหรับซ่อมแซมรถยนต์ที่เป็นรอยบุบ และไม่เรียบ						
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ขัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120 รอบรอยซ่อมบนสีเก่า						
อัตราส่วนผสม	<p>- ระบบ 2 ส่วนผสมกัน</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">โดยน้ำหนัก</td> </tr> <tr> <td>คู่มือสี โป้วพรีเมียม ส่วน เอ</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>คู่มือสี โป้วพรีเมียม ส่วน บี</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table> <p>แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด แล้วผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน อายุการใช้งานหลังผสม ควรใช้ภายใน 2-3 นาที</p>		โดยน้ำหนัก	คู่มือสี โป้วพรีเมียม ส่วน เอ	100	คู่มือสี โป้วพรีเมียม ส่วน บี	2
	โดยน้ำหนัก						
คู่มือสี โป้วพรีเมียม ส่วน เอ	100						
คู่มือสี โป้วพรีเมียม ส่วน บี	2						
ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งชัด : 30 นาที @ 30°C						
การขัด	<ul style="list-style-type: none"> - กระดาษทรายเบอร์ 120, 240 - กระดาษทรายน้ำเบอร์ 120, 240 						
สภาวะการเก็บรักษา	สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง						
อายุผลิตภัณฑ์	- 6 เดือน ที่อุณหภูมิ <math>< 40^{\circ}\text{C}</math>						
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์ - รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) 						