

คู่มือการ โป้วเหลือง

Rev.1/69

คุณสมบัติ

คู่มือการ โป้วเหลือง เป็นสีโป้วโพลีเอสเตอร์ ใช้สำหรับโป้วแต่งพื้นผิวเหล็กให้เรียบและสม่ำเสมอตลอดจนใช้ตกแต่งมุมขอบของชิ้นงานที่เป็นโลหะ เหมาะสำหรับซ่อมแซมรถยนต์ที่เป็นรอยบุบ และไม่เรียบ

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ขัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120 รอบรอยซ่อมบนสีเก่า

อัตราส่วนผสม

- ระบบ 2 ส่วนผสมกัน

โดยน้ำหนัก

คู่มือการ โป้วเหลือง ส่วน เอ 100

คู่มือการ โป้วเหลือง ส่วน บี 2

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด แล้วผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน อายุการใช้งานหลังผสม ควรใช้ภายใน 3-5 นาที

ระยะเวลาในการแห้งตัว

แห้งขัด : 30 นาที @ 30°C

การขัด

- กระดาษทรายเบอร์ 120, 240

- กระดาษทรายน้ำเบอร์ 120, 240

สภาวะการเก็บรักษา

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- 6 เดือน ที่อุณหภูมิ <math>< 40^{\circ}\text{C}</math>

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสสีผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)