



เมกา สีพ่นรองพื้น 2:1

PRIMER SURFACER 2:1



- ✓ เนื้อสีมาก พ่นกลบรอยได้ดี
High solid and hiding ability
- ✓ เนื้อสีทนต่อตัวทำละลายได้ดี
Good solvent resistance
- ✓ เรียบเนียน ขัดง่าย
Smooth and Easy to sand
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม
Excellent adhesion



MEGA PRIMER SURFACER 2:1

เมกา สีพ่นรองพื้น 2:1

Description	<ol style="list-style-type: none"> 1. High solid and hiding ability 2. Good solvent resistance 3. Smooth and Easy to sand 4. Excellent adhesion
--------------------	---

คุณลักษณะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เนื้อสีมาก พ่นกลบรอยได้ดี 2. เนื้อสีทนต่อตัวทำละลายได้ดี 3. เรียบเนียน ขัดง่าย 4. ยึดเกาะดีเยี่ยม
------------------	---

Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters
----------------------------	---

การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
----------------------	--

Mixing Ratio	Mega Primer Surfacer : Hardener = 100 : 32 by weight or 100 : 50 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 10 - 15 % for suitable application
---------------------	---

อัตราส่วนผสม	เมกา สีพ่นรองพื้น : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 32 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 50 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูคูมาร์ ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 10 - 15 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
---------------------	--

Pot Life at 30°C	1 hour after complete mixing
-------------------------	------------------------------

อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
--	------------------------------------

Spray Viscosity at 30°C	16 - 18 sec / Ford Cup # 4
--------------------------------	----------------------------

ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	16 - 18 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4
---	------------------------------

Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.4 - 1.8 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2.0 bar
--------------------------	--

การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.4 - 1.8 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
---------------------------	--

No. of Coats	2 Full coats
---------------------	--------------

จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
-----------------------	------------------

Film Thickness	25 - 30 microns / coats
-----------------------	-------------------------

ความหนาฟิล์ม	25 - 30 ไมครอน / เที่ยว
---------------------	-------------------------

Flash Time	2 - 5 minutes / coat
-------------------	----------------------

พักระหว่างเที่ยว	2 - 5 นาที / เที่ยว
-------------------------	---------------------

Drying Time	Surface dry : 5 - 8 mins. Dry to polish : 45 - 60 hrs
--------------------	--

ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งผิว : 5 - 8 นาที แห้งขัดยาได้ : 45 - 60 ชม.
-----------------------------	--

Package Size	Part A : 3 L (4 can / carton) Part B : 0.75 L (4 can / carton) x 2 carton
---------------------	--

ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.75 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง) x 2 ลัง
------------------	---

Safety and Disposal	<ol style="list-style-type: none"> 1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment
----------------------------	--

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการรูปทรง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์
---	--



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โกลด์ คอโรปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com