

Kurulma
Automotive Refinish 2K

Primer Surfacer 2K 4:1

คูคูมาร์ สีส่นรองพื้น 2K 4:1

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



**เนื้อมาก
พ่นกลบรอยได้ดี**
High solid and hiding ability



**ฟิล์มสีทนทาน
ต่อตัวทำละลายได้ดี**
Good solvent resistant



ขัดแต่งง่าย
Easy to sand



HOW TO USE
• โทรสอบถาม • 3616 • 5110488



มอก.2662-2557



QR Code

“การพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง
จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างชั้นสีพื้นและสีจริง”



1 GL

1/4 GL

Kuruma Primer Surfacer 2K 4:1

คูรูมา สีฟองพื้น 2K 4:1



มท.2662-2557 QR Code

Thai Industrial Standard (TIS)
ได้รับมาตรฐาน มอก.

Description	- High solid and hiding ability - Good solvent resistance - Easy to sand - Multi-colors for appropriate matching with color coat (Gray, White, Black)
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants
Mixing Ratio	Kuruma Primer Surfacer : Hardener = 100 : 16 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 20 - 30 % for suitable application
Pot Life at 30°C	1 hours after complete mixing
Spray Viscosity at 30°C	16.0 - 18.0 sec / Ford cup No.4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.4 - 1.8 mm. Spraying air pressure : 1.5 - 2.0 bar
No. of Coats	2 Full coats
Dry Film Thickness	50 to 60 Microns
Flash Time	2 - 5 minutes flash time between coats
Drying Time at 30°C	Touch Dry : 5 - 8 mins. Dry to sand : 45 - 60 mins.
Package Size	Part A : 3 L (4 can / carton), Part A : 1 L (12 can / carton) Part B : 0.75 L (4 can / carton), Part B : 0.25 L (12 can / carton)


คุณลักษณะ	- เนื้อสีมาก ฟันกลบรอยได้ดี - ฟิล์มสีทนทานต่อตัวทำละลายได้ดี - ขัดแต่งง่าย - มีเฉดสีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม (ขาว, เทา, ดำ)
การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
อัตราส่วนผสม	คูรูมา สีฟองพื้น : ฮาร์ดเดินเนอร์ = 100 : 16 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 20 - 30 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	16.0 - 18.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.4 - 1.8 มม. แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	แนะนำให้พ่น 2 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	50 - 60 ไมครอน
พักระหว่างเที่ยว	2 - 5 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งผิว : 5 - 8 นาที แห้งขัด : 45 - 60 นาที
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง), ส่วน A : 1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.75 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง), ส่วน B : 0.25 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal	1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment
----------------------------	---

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกรังฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์
--	---



TOAPC สีสันซ่อมรถยนต์และอากาศยาน @toapc TOAPC Official toapc_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 | sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โกลด์ คอปปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 | sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com