



เพกา เคลียร์ 2K 4:1 พลัส

CLEAR 2K 4:1

PLUS⁺

สูตรใหม่

เพิ่มเนื้อ เพิ่มเงา
เพิ่มความอวอใส



เนื้อมาก ให้ความเงา อวอใส
High solid, high gloss



ใช้งานง่าย แห้งเร็ว
Easy application and fast drying



เนื้อฟิล์มหนา
Excellent film build



HOW TO USE

• ระวังอันตราย • 3818 • 3818



MEGA CLEAR 2K 4:1 PLUS⁺

พลา เคลียร์ 2K 4:1 พลัส

Description	<ol style="list-style-type: none"> High solid, high gloss Easy application and fast drying Excellent film build
--------------------	--

Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters
----------------------------	---

Mixing Ratio	Mega Clear 4:1 : Hardener = 100 : 25 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Universal Thinner No.20 at 0 - 5 % for suitable application
Pot Life at 30°C	4 hour after complete mixing
Spray Viscosity at 30°C	13.5 - 15.5 sec / Ford Cup # 4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2.0 bar
No. of Coats	2 Full coats
Dry Film Thickness	50 - 55 microns
Flash Time	2 - 3 minutes / coat
Drying Time	Surface dry : 15 - 20 mins. Dry to polish : 4 - 5 hrs.
Package Size	Part A : 3 L (6 can / carton) Part B : 0.75 L (6 can / carton)

Safety and Disposal	<ol style="list-style-type: none"> For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet Observe the precautionary notices displayed on the container Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products Good ventilation must be provided in the working environment
----------------------------	--

คุณสมบัติ	<ol style="list-style-type: none"> เนื้อมาก ให้ความเงา วาวใส ใช้งานง่าย แห้งเร็ว เนื้อฟิล์มหนา
การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

อัตราส่วนผสม	เมกา เคลียร์ 4:1 : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 25 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย ทินเนอร์มาตรฐาน เบอร์ 20 ไม่เกิน 0 - 5 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง
ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	13.5 - 15.5 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.4 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	50 - 55 ไมครอน
พักระหว่างเที่ยว	2 - 3 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งผิว : 15 - 20 นาที แห้งขัดยาได้ : 4 - 5 ชม.
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.75 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง)

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกัผลิติดังกล่าวที่มีส่วนประกอบของสารเคมี บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรใช้อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์
--	--



TOAPC สัพพภัณฑ์และเครื่องสำอาง



@toapc



TOAPC Official



toapc_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 | sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โกลด์ คอปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 | sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com