



# CLEAR 2K 4:1 PLUS<sup>+</sup>



HIGH SOLID,  
HIGH GLOSS



EASY APPLICATION,  
FAST DRYING



EXCELLENT FILM BUILD



HOW TO USE  
• ระวังอันตราย • ระวังไฟ • ระวังสารเคมี



# MEGA CLEAR 2K 4:1 PLUS<sup>+</sup>

<b>Description</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. High solid, high gloss</li> <li>2. Easy application and fast drying</li> <li>3. Excellent film build</li> </ol>
--------------------	---

<b>Surface Preparation</b>	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters
----------------------------	---

<b>Mixing Ratio</b>	Mega Clear 4:1 : Hardener = 100 : 25 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Universal Thinner No.20 at 0 - 5 % for suitable application
<b>Pot Life at 30°C</b>	4 hour after complete mixing
<b>Spray Viscosity at 30°C</b>	13.5 - 15.5 sec / Ford Cup # 4
<b>Spray Gun Setting</b>	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2.0 bar
<b>No. of Coats</b>	2 Full coats
<b>Dry Film Thickness</b>	50 - 55 microns
<b>Flash Time</b>	2 - 3 minutes / coat
<b>Drying Time</b>	Surface dry : 15 - 20 mins. Dry to polish : 4 - 5 hrs.
<b>Package Size</b>	Part A : 3 L (6 can / carton) Part B : 0.75 L (6 can / carton)

<b>Safety and Disposal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet</li> <li>2. Observe the precautionary notices displayed on the container</li> <li>3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products</li> <li>4. Good ventilation must be provided in the working environment</li> </ol>
----------------------------	--

<b>คุณสมบัติ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เนื้อมาก ให้ความเงา วาวใส</li> <li>2. ใช้งานง่าย แห้งเร็ว</li> <li>3. เนื้อฟิล์มหนา</li> </ol>
<b>การเตรียมพื้น</b>	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

<b>อัตราส่วนผสม</b>	เมกา เคลียร์ 4:1 : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 25 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย ทินเนอร์มาตรฐาน เบอร์ 20 ไม่เกิน 0 - 5 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
<b>อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C</b>	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง
<b>ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C</b>	13.5 - 15.5 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4
<b>การตั้งค่าปืนพ่นสี</b>	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.4 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
<b>จำนวนรอบที่พ่น</b>	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
<b>ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง</b>	50 - 55 ไมครอน
<b>พักระหว่างเที่ยว</b>	2 - 3 นาที / เที่ยว
<b>ระยะเวลาในการแห้งตัว</b>	แห้งผิว : 15 - 20 นาที แห้งขัดยาได้ : 4 - 5 ชม.
<b>ขนาดบรรจุ</b>	ส่วน A : 3 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.75 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง)

<b>ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน</li> <li>3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกัผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี</li> <li>4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรใช้อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์</li> </ol>
--	--



TOAPC สัพพภัณฑ์และเครื่องสำอาง



@toapc



TOAPC Official



toapc\_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.  
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand  
Tel. +66-2335-5555 | sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
31/1 หมู่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570  
โทร. 0-2335-5555 | sales@toapc.com

