

**Kurulma**  
Automotive Refinish 2K

# Matt Clear 4:1



Excellent film matte



Excellent adhesion and durability



Suitable for mixing or top coat  
Automotive paint, furniture, etc.

Matt  
**50%**

Matt  
**75%**

Matt  
**100%**



**HOW TO USE**  
• อยากรู้ • 556 • 55105416





## Kuruma Matt Clear 2K 4:1 50%, 75%, 100%

<b>Description</b>	- Matt Clear 50%, 75%, 100% - Film durability - Excellent adhesion - Suitable for mixing or top coat Automotive paint, furniture, etc.	<b>คุณลักษณะ</b>	- เนื้อฟิล์มให้ความต้านทาน 50% , 75% ,100% ระบบ 4 : 1 - เนื้อฟิล์มให้ความคงทนสูง - ยึดเกาะดี - เหมาะสำหรับผสมหรือเคลือบทับหน้าสีพื้นรถยนต์ เพอร์นิเจอร์ และ อื่นๆ
<b>Surface Preparation</b>	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters	<b>การเตรียมพื้น</b>	ทำความสะอาดผิวนิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น ละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
<b>Mixing Ratio</b>	Kuruma Clear : Hardener = 100 : 25 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 25 - 30 % for suitable application	<b>อัตราส่วนผสม</b>	คูรูมา คีลียร์ : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 25 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 20 - 30 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
<b>Pot Life at 30°C</b>	2 hours after complete mixing	<b>อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C</b>	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
<b>Spray Viscosity at 30°C</b>	13.5 - 15.5 sec / Ford Cup No.4	<b>ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C</b>	13.5 - 15.5 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4
<b>Spray Gun Setting</b>	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2.0 bar	<b>การตั้งค่าปืนพ่นสี</b>	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.4 มม. แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
<b>No. of Coats</b>	2 Full coats	<b>จำนวนรอบที่พ่น</b>	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
<b>Dry Film Thickness</b>	40 - 45 microns / coat	<b>ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง</b>	40 - 45 ไมครอน / เที่ยว
<b>Flash Time</b>	Allow 2 - 3 minutes flash time between coats	<b>พักระหว่างเที่ยว</b>	ประมาณ 2 - 3 นาที / เที่ยว
<b>Drying Time at 30°C</b>	Touch Dry : 15 - 20 mins. Dry to assemble : 4 - 6 hrs.	<b>ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C</b>	แห้งผิว : 15 - 20 นาที แห้งประกอบได้ : 4 - 6 ชม.
<b>Package Size</b>	Part A : 0.8 L (12 can / carton) Part B : 0.2 L (12 can / carton)	<b>ขนาดบรรจุ</b>	ส่วน A : 0.8 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.2 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)
<b>Safety and Disposal</b>	1. For full Health and Safety information ,please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment	<b>ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์</b>	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOAPC สืบค้นข้อมูลยี่ห้อและรุ่นตามรายการ @toapc TOAPC Official toapc\_kuruma



TO TIGHTLY CLOSE AFTER USED  
ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง