

Kuruma
Automotive Refinish **2K**

Matt Clear 4:1

คูคูมาร์ เคลียร์ด้าน 2K 4:1



เนื้อฟิล์มให้ความด้านสวย
Excellent film matte



ยึดเกาะดี คงทนสูง
Excellent adhesion
and durability



เหมาะสำหรับผสม หรือเคลือบทับหน้า
สีพ่นรถยนต์ เพอร์นิเจอร์ และ อื่นๆ
Suitable for mixing or top coat
Automotive paint, furniture, etc.

Matt
50%

Matt
75%

Matt
100%

เนื้อฟิล์มให้ความด้าน
50%, 75%, 100%



HOW TO USE
• อยุ่ลบนทา • อยุ่ลย • อยุ่ลย





Kuruma Matt Clear 2K 4:1 50%, 75%, 100%

คูรูมา เคลียร์ด้าน 2K 4:1 50%, 75%, 100%

Description	- Matt Clear 50%, 75%, 100% - Film durability - Excellent adhesion - Suitable for mixing or top coat Automotive paint, furniture, etc.	คุณลักษณะ	- เนื้อฟิล์มให้ความต้าน 50% , 75% ,100% ระบบ 4 : 1 - เนื้อฟิล์มให้ความคงทนสูง - ยึดเกาะดี - เหมาะสำหรับผสมหรือเคลือบทับหน้าสีพ่นรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และ อื่นๆ
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters	การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น ละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
Mixing Ratio	Kuruma Clear : Hardener = 100 : 25 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 25 - 30 % for suitable application	อัตราส่วนผสม	คูรูมา เคลียร์ : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 25 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 25 - 30 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
Pot Life at 30°C	2 hours after complete mixing	อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
Spray Viscosity at 30°C	13.5 - 15.5 sec / Ford Cup No.4	ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	13.5 - 15.5 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2.0 bar	การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.4 มม. แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
No. of Coats	2 Full coats	จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
Dry Film Thickness	40 - 45 microns	ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	40 - 45 ไมครอน
Flash Time	Allow 2 - 3 minutes flash time between coats	พักระหว่างเที่ยว	ประมาณ 2 - 3 นาที
Drying Time at 30°C	Touch Dry : 15 - 20 mins. Dry to assemble : 4 - 6 hrs.	ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งผิว : 15 - 20 นาที แห้งประกอบได้ : 4 - 6 ชม.
Package Size	Part A : 0.8 L (12 can / carton) Part B : 0.2 L (12 can / carton)	ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 0.8 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.2 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)
Safety and Disposal	1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment	ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOAPC สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์และสารอันตราย @toapc TOAPC Official toapc_kuruma



TO TIGHTLY CLOSE AFTER USED
ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com