

Kurdlma
Automotive Refinish **2K**

Acrylic Primer 1K



**Good hiding,
fast drying**



**Good adhesion
metal work**



**Easy to spray
and easy to sand**



Multi-colors for appropriate matching with color coat




HOW TO USE
• ขวดสี 1 ลิตร • 500 กรัม • 500 กรัม



WHITE



GREY



BLACK

The Color Patterns on this card are approximate only



1 GL

1/4 GL

Kuruma Acrylic Primer



Description

- Good hiding, fast drying
- Good adhesion for metal work
- Easy to spray and easy to sand

คุณสมบัติ

- กลบตัวดี แห้งเร็ว
- ยึดเกาะบนผิวเหล็กและโลหะได้ดี
- พ่นและขัดง่าย

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and Contaminants.

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio

Kuruma Acrylic Primer = 100 by weight or 100 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 60 - 70 % for suitable application

อัตราส่วนผสม

คูรูมา สีสันอะคริลิค = 100 โดยน้ำหนัก หรือ 100 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 60 - 70 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

Spray Viscosity at 30°C

16.0 - 18.0 sec / Ford Cup No.4

ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

16.0 - 18.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ต เบอร์ 4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.4 - 1.8 mm.
Spraying air pressure : 1.5 - 2.0 bar

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.4 - 1.8 มม.
แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์

No. of Coats

2 Full coats

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

Dry Film Thickness

35 to 40 Microns

ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง

35 - 40 ไมครอน

Flash Time

2 - 3 minutes flash time between coats

พักระหว่างเที่ยว

2 - 3 นาที / เที่ยว

Drying Time at 30°C

Touch Dry : 3 - 5 mins.
Dry to sand : 20 mins.

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งผิว : 3 - 5 นาที
แห้งขัด : 20 นาที

Package Size

1 Kg. (12 can / carton), 4 Kg. (4 can / carton)

ขนาดบรรจุ

1 กก. (12 กระป๋อง / ลัง), 4 กก. (4 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีกาปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์



FOLLOW UP

ดูรายละเอียดการใช้งานและเอกสารข้อมูล

www.toapc.com



TOAPC อัพเดทข้อมูลและข่าวสาร



@toapc



TOAPC Official



toapc_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com