

Kuruma
Automotive Refinish 2K

Acrylic Primer 1K

คูรูม่าร์ สีสันอะคริลิค 1K



แห้งเร็ว กลบตัวได้ดี

Good hiding, fast drying



พ่นและขัดง่าย

Easy to spray and easy to sand



ยึดเกาะบนผิวเหล็ก
และโลหะได้ดี

Good adhesion metal work



HOW TO USE
• ขูดสนิมเก่า • 5518 • 5519 • 5520 • 5521





1 GL

1/4 GL

Kuruma Acrylic Primer

คูรูม่าร์ สีพ่นรองพื้นอะคริลิก



Description	- Good hiding, fast drying - Good adhesion for metal work - Easy to spray and easy to sand	คุณลักษณะ	- กลบตัวดี แห้งเร็ว - ยึดเกาะบนผิวเหล็กและโลหะได้ดี - พ่นและขัดง่าย
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and Contaminants.	การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
Mixing Ratio	Kuruma Acrylic Primer = 100 by weight or 100 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 60 - 70 % for suitable application	อัตราส่วนผสม	คูรูม่าร์ สีพ่นอะคริลิก = 100 โดยน้ำหนัก หรือ 100 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูม่าร์ ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 60 - 70 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
Spray Viscosity at 30°C	16.0 - 18.0 sec / Ford Cup No.4	ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	16.0 - 18.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.4 - 1.8 mm. Spraying air pressure : 1.5 - 2.0 bar	การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.4 - 1.8 มม. แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
No. of Coats	2 Full coats	จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
Dry Film Thickness	35 to 40 Microns	ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 40 ไมครอน
Flash Time	2 - 3 minutes flash time between coats	พักระหว่างเที่ยว	2 - 3 นาที / เที่ยว
Drying Time at 30°C	Touch Dry : 3 - 5 mins. Dry to sand : 20 mins.	ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งผิว : 3 - 5 นาที แห้งขัด : 20 นาที
Package Size	1 Kg. (12 can / carton), 4 Kg. (4 can / carton)	ขนาดบรรจุ	1 กก. (12 กระป๋อง / ลัง), 4 กก. (4 กระป๋อง / ลัง)
Safety and Disposal	1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment	ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



FOLLOW UP

ดูรายละเอียดการใช้งานและเอกสารข้อมูล

www.toapc.com



TOAPC สีพ่นซ่อมรถยนต์และกระถางทราย



@toapc



TOAPC Official



toapc_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถนนรัตน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com