

Kuruma
Automotive Refinish 2K

Base Coat



Easy to mix,
spray paint



Good hiding,
strong paint film layer



Color formula supported
and can be customized



Brilliant colors,
high gloss



Kuruma
Color Formula
เว็บไซต์สูตรสี คูรูม่า

HOW TO USE
• English • Thai • Chinese

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตัวแทนจำหน่าย



Kuruma Base Coat (Solid / Metallic / Pearl)

Description

- Easy to mix and spray paint
- Good hiding, strong paint film layer
- Brilliant colors, high gloss
- Color formula supported and can be customized

Surface Preparation

- Primer sanding with Dry sanding disc grit No.400 - 500 or Wet sanding grit No.600 - 800
- Clean the surfacer with Kuruma Silicone off to remove dirt, dust and other contaminants

คุณลักษณะ

- ผสม และพ่นง่าย
- กลบตัวได้ดี ชั้นฟิล์มสีมีความแข็งแรง
- ให้สีที่สด สวย เงางาม
- มีสูตรสีรองรับ สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้

การเตรียมพื้น

- ขัดสีรองพื้น ด้วยกระดาษทรายกลบขัดแห้ง เบอร์ 400 - 500 หรือขัดด้วยกระดาษทรายขัดน้ำเบอร์ 600 - 800
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคูรูมา น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

	Mono Coat	2 Coat
Mixing Ratio	Weight Solid toner = 50 % Binder 2K = 50 % Hardener KH021 = 25 % Thinner = 40 - 50 %	Weight Solid toner = 50 % Binder 1K = 50 % Thinner = 40 - 50 % Weight Metallic toner = 30 % Pearl toner = 70 % Binder 1K = 70 % Thinner = 70 - 100 %
Spray Viscosity at 30°C	14.0 - 16.0 sec / Ford Cup No.4	
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm. Spraying air pressure : 1.5 - 2.0 bar	
No. of Coats	2 - 3 coats	
Dry Film Thickness spray 2 - 3 coats	Solid toner : 40 - 60 Microns	Solid toner : 30 - 40 Microns Metallic toner : 15 - 25 Microns Pearl toner : 15 - 25 Microns
Flash Time	3 - 5 minutes flash time between coats	
Drying Time at 30°C	Surface dry : 5 - 10 mins. Dry to sand : 4 - 6 hrs.	Surface dry : 3 - 5 mins. Dry to top clear : 5 - 10 mins.
Package Size	1 L (6 can / carton) 4 L (4 can / carton)	0.5 L (12 can / carton) 1 L (6 can / carton) 4 L (4 can / carton)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสปเรย์



TOAPC สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต @toapc TOAPC Official toapc_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถนนบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

