

Kuruma
Automotive Refinish 2K

Premium Putty 2K

คูรูม่าร์ สไปว พรีเมี่ยม พัตตี K889



**เนื้อละเอียด
ป้อนง่าย**

Fine particle and easy application



**แห้งเร็ว
ขัดง่าย**

Fast dry and easy sand ability



ไม่ยุบตัว

Non collapse



ยึดเกาะดีเยี่ยม

Excellent adhesion

**PREMIUM
PUTTY
K889**



HOW TO USE
• อยากรู้เพิ่มเติม • 3518 • 3518018





Kuruma Premium Putty P889 2K

คูรูมา พรีเมียม พัตตี P889 2K



Description

- Fine particle and easy application
- Fast dry and easy sanding ability
- Excellent adhesion
- Non collapse

คุณลักษณะ

- เนื้อละเอียด ใช้งานง่าย
- แห้งเร็ว ขัดง่าย
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ไม่ยุบตัว

Surface Preparation

- Remove rust, grease, oil and other foreign matter.
- Remove old paint film with 60 - 80 grit sandpaper and use dry sanding paper No. 120 for feather- edge

การเตรียมพื้น

- พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ
- ขัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วย กระดาษทรายขัดแห้งเบอร์ 60 หรือ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120 รอบรอยซ่อมบนสีเก่า

Mixing Ratio	Kuruma Premium Putty : Hardener = 100 : 2 by Weight
Instruction	Kuruma Premium Putty and Hardener as mixing ratio and stirred the mixture is homogeneous before application
Pot Life	2 - 3 mins after complete mixing
Drying Time at 30°C	Sanding shall be made after complete drying for more than 30 mins.
Sanding	Waterproof Abrasive Paper No.120 - 240 Abrasive Paper No.120 - 240
Package Size	Part A : 2 kg (6 can / carton) Part B : 50 g (6 tube / carton)

อัตราส่วนผสม	คูรูมา พรีเมียมพัตตี : ฮาร์ดเดอร์ = 100 : 2 โดยน้ำหนัก
การใช้งานและข้อแนะนำ	คูรูมา พรีเมียมพัตตี และฮาร์ดเดอร์ ตามอัตราส่วนที่กำหนด และกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน
อายุการใช้งาน	ผสมแล้วใช้ได้หมดภายใน 2 - 3 นาที
ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งขัดกระดาษทรายได้ที่ 30 นาที ขึ้นไป
การขัด	กระดาษทรายน้ำเบอร์ 120 - 240 กระดาษทรายแห้งเบอร์ 120 - 240
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 2 กก. (6 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 50 กรัม (6 หลอด / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอฝุ่นหรือสเปรย์



TOAPC สัมผัสช้อมรถยนต์และกระดาดทราย @toapc TOAPC Official toapc_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO.,LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaotthong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

