

Kurulma
Automotive Refinish **2K**

Polyester Putty 2K



**Fast drying
and non-pinholes**



**Extra fine grain putty
and smooth workability**



**Easy to sand
by waterproof and
dry sanding abrasives**



HOW TO USE
• อยากรู้เพิ่ม • 5616 • 5616818





Kuruma Polyester Putty 2K



Description

- Extra fine grain putty and smooth workability
- Fast drying and non-pinholes
- Easy to sand by waterproof and dry sanding abrasives

Surface Preparation

Remove painted film with dry sanding abrasive disc grit no.60 - 80 and use dry sanding paper no.20 to sand old painted film around the spot repair area then clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

Mixing Ratio

Kuruma Polyester Putty : Hardener = 100 : 2 by Weight

Instruction

Mix Kuruma Polyester Putty and Hardener as mixing ratio and stirred the mixture is homogeneous before application

Pot Life

3 - 5 mins after complete mixing

Drying Time at 30°C

Sanding shall be made after complete drying for more than 30 mins.

Sanding

Waterproof Abrasive Paper No.120 - 240
Dry Sanding Abrasive Disc No. 120 - 240

Package Size

Part A : 3.8 kg (4 can / carton)
Part B : 80 g (4 tube / carton)

คุณลักษณะ

- ใ้ผิวลื่น เนื้อละเอียด
- แห้งเร็ว ไม่เป็นตามด
- ขัดแต่งง่าย ทั้งขัดแห้ง และขัดน้ำ

การเตรียมพื้น

ขัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วย กระดาษทรายขัดแห้งเบอร์ 60 หรือ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120 รอบรอยซ่อมบนสีเก่า พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม

คูมูมาร์ สีโป้น : ฮาร์ดเด็นเนอ์ = 100 : 2 โดยน้ำหนัก

การใช้งานและข้อแนะนำ

ผสมคูมูมาร์ สีโป้น และฮาร์ดเด็นเนอ์ ตามอัตราส่วนที่กำหนด และกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน

อายุการใช้งาน

ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 3 - 5 นาที

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งขัดกระดาษทรายได้ที่ 30 นาที ขึ้นไป

การขัด

กระดาษทรายขัดน้ำ เบอร์ 120 - 240
กระดาษทรายขัดแห้ง เบอร์ 120 - 240

ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 3.8 กก. (4 กระป๋อง / คัง)
ส่วน B : 80 กรัม (4 หลอด / คัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอฝุ่นหรือสปเรย์