

Kurdlma
Automotive Refinish **2K**

Acrylic Primer 1K K1330

คูคูมาร์ สีสันอะคริลิค 1K K1330



สามารถยึดเกาะได้
บนพื้นผิวเหล็กและโลหะ
Adhesion for metal work



แห้งเร็ว
กลบต่อได้ดี
Good hiding, fast drying



พ่นและขัดง่าย
Easy to spray
and easy to sand



HOW TO USE
• ขูดสีเก่า • 360 • 5 นาทีแล้วใช้



เกาะเหล็ก
กลบรอย

เกาะเหล็ก
กลบรอย
ADHESION FOR METAL



1 GL



1/4 GL

Kuruma Acrylic Primer 1K K1330

คูรูมา สีพ่นรองพื้นอะคริลิก 1K K1330



Description	- Good hiding, fast drying - Adhesion for metal work - Easy to spray and easy to sand
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and Contaminants.
Mixing Ratio	Kuruma Acrylic Primer = 100 by weight or 100 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 60 - 70 % for suitable application
Spray Viscosity at 30°C	16.0 - 18.0 sec / Ford Cup No.4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.4 - 1.8 mm. Spraying air pressure : 1.5 - 2.0 bar
No. of Coats	2 Full coats
Dry Film Thickness	35 to 40 Microns
Flash Time	2 - 3 minutes flash time between coats
Drying Time at 30°C	Touch Dry : 3 - 5 mins. Dry to sand : 20 mins.
Package Size	4 Kg. (4 can / carton), 1 Kg. (12 can / carton)

Safety and Disposal	1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment
---------------------	--

คุณสมบัติ	- แห้งเร็ว กลบตัวได้ดี - สามารถยึดเกาะได้บนพื้นผิวเหล็ก และโลหะ - พ่นและขัดง่าย
การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
อัตราส่วนผสม	คูรูมา สีพ่นอะคริลิก = 100 โดยน้ำหนัก หรือ 100 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 60 - 70 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	16.0 - 18.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.4 - 1.8 มม. แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	35 - 40 ไมครอน
พักระหว่างเที่ยว	2 - 3 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งผิว : 3 - 5 นาที แห้งขัด : 20 นาที
ขนาดบรรจุ	4 กก. (4 กระป๋อง / ลัง), 1 กก. (12 กระป๋อง / ลัง)

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์
--	---