



เมกา สีพ่นรองพื้นอะครีลิก

# ACRYLIC PRIMER



✓ **พ่นและขัดง่าย**  
Easy to spray and easy to sand

✓ **กลบตัวดี แห้งเร็ว**  
Good hiding, fast drying

✓ **ยึดเกาะบนผิวเหล็ก และโลหะได้ดี**  
Good adhesion for metal work



# MEGA ACRYLIC PRIMER

## เมกา สีพ่นรองพื้นอะครีลิก

### Description

- Easy to spray and easy to sand
- Good hiding, fast drying
- Good adhesion for metal work

### คุณลักษณะ

- พ่นและขัดง่าย
- กลบตัวดี แห้งเร็ว
- ยึดเกาะบนผิวเหล็ก และโลหะได้ดี

### Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

### การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

|                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mixing Ratio            | Mega Acrylic Primer = 100 by weight or 100 by volume and dilute with Standard Thinner No.20 at 60 - 70 % for suitable application |
| Spray Viscosity at 30°C | 16 - 18 sec / Ford Cup No.4                                                                                                       |
| Spray Gun Setting       | Gravity Feed<br>Spraying nozzle : 1.4 - 1.8 mm.<br>Spraying pressure : 1.5 - 2 bar                                                |
| No. of Coats            | 2 Full coats                                                                                                                      |
| Dry Film Thickness      | 35 - 40 microns                                                                                                                   |
| Flash Time              | 2 - 3 minutes / coat                                                                                                              |
| Drying Time at 30°C     | Surface dry : 3 - 5 mins.<br>Dry to polish : 20 mins.                                                                             |
| Package Size            | 1.4 Kg. (12 cans / carton)                                                                                                        |

|                                        |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อัตราส่วนผสม                           | เมกา สีพ่นรองพื้นอะครีลิก = 100 โดยน้ำหนัก หรือ 100 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย ทินเนอร์มาตรฐาน เบอร์ 20 ไม่เกิน 60 - 70% เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น |
| ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C     | 16 - 18 วินาที / ด้วยเบอร์ 4                                                                                                                     |
| การตั้งค่าปืนพ่นสี                     | พ่นแบบปกติ<br>ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.4 - 1.8 มม.<br>แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2 บาร์                                                                 |
| จำนวนรอบที่พ่น                         | พ่น 2 เที่ยวเต็ม                                                                                                                                 |
| ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง                | 35 - 40 ไมครอน                                                                                                                                   |
| พักรอแห้งที่                           | 2 - 3 นาที / เที่ยว                                                                                                                              |
| ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C | แห้งผิว : 3 - 5 นาที<br>แห้งขัดได้ : 20 นาที                                                                                                     |
| ขนาดบรรจุ                              | 1.4 กก. (12 กระป๋อง / สั่ง)                                                                                                                      |

### Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

### ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.  
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand  
Tel. +66-2335-5555 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
31/1 หมู่ 3 ถ.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570  
โทร. 0-2335-5555 sales@toapc.com

**Service Center**  
**0-2335-5727**  
[www.toapc.com](http://www.toapc.com)

Ref.1612-2020