



พลา เคลียร์ 2K 2:1

CLEAR 2K 2:1



เนื้อมาก พ่นง่าย

High solid and easy to spray



เหมาะกับงานที่ต้องการความเงางามสูง

High gloss and excellent film build



ทนต่อตัวทำละลาย และแสงแดด

Excellent resistance to chemicals and weathering and color protection from UV



MEGA CLEAR 2K 2:1

พลา เคลียร์ 2K 2:1

Description

- High solid and easy to spray
- High gloss and excellent film build
- Excellent resistance to chemicals and weathering and color protection from UV

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

คุณสมบัติ

- เนื้อมาก พ่นง่าย
- เหมาะกับงานที่ต้องการความเงางามสูง
- ทนต่อตัวทำละลาย และแสงแดด

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio

Mega Clear 2:1 : Hardener = 100 : 50 by weight or 100 : 50 by volume and dilute with Standard Thinner No.20 at 0 - 10 % for suitable application

Pot Life at 30°C

3 hour after complete mixing

Spray Viscosity at 30°C

15 - 17 sec / Ford Cup No.4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm.
Spraying pressure : 1.5 - 2 bar

No. of Coats

2 Full coats

Dry Film Thickness

60 - 65 microns

Flash Time

3 - 5 minutes / coat

Drying Time at 30°C

Surface dry : 15 - 20 mins.
Dry to polish : 4 - 6 hrs

Package Size

Part A : 3.4 L (6 cans / carton)
Part B : 0.85 L (12 cans / carton)

อัตราส่วนผสม

เมกา เคลียร์ : ฮาร์ดเ็นเนอร์ = 100 : 50 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 50 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย ทินเนอร์มาตรฐาน เบอร์ 20 ไม่เกิน 0 - 10 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 3 ชั่วโมง

ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

15 - 17 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.4 มม.
แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2 บาร์

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง

60 - 65 ไมครอน

พักระหว่างเที่ยว

3 - 5 นาที / เที่ยว

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งผิว : 15 - 20 นาที
แห้งขัดยาได้ : 4 - 6 ชม.

ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 3.4 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง)
ส่วน B : 0.85 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย ของไอพ่นหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถนนธวัช ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref. Vol.2-2026