



เมกา สีพ่นรองพื้นอีพ็อกซี่ 2K 4:1

EPOXY PRIMER 2K 4:1



✓ ยึดเกาะบนผิวเหล็ก กัลวาไนซ์
สแตนเลส และ อลูมิเนียม ได้ดี

Good adhesion to galvanized steel, stainless steel and aluminum surfaces

✓ ฟิล์มสีแข็งแรง ป้องกันการเกิดสนิม

Strong color film, Anti-Rust, Anti-Weathering



MEGA EPOXY PRIMER 2K 4:1

พลา สีรองพื้น อีพ็อกซี่ 2K 4:1

Description

1. Good adhesion to galvanized steel, stainless steel and aluminum surfaces
2. Strong color film, Anti-Rust, Anti-Weathering

คุณสมบัติ

1. ยึดเกาะบนผิวเหล็ก กัลวาไนซ์ สแตนเลส และ อลูมิเนียม ได้ดี
2. พิสูจน์แข็งแรง ป้องกันการเกิดสนิม

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio

Mega Clear 4:1 : Hardener = 100 : 25 by weight or 100 : 16 by volume and dilute with Standard Thinner No.20 at 30 - 40 % for suitable application

อัตราส่วนผสม

เมกา สีรองพื้น อีพ็อกซี่ : ฮาร์ดเอนเดอร์ = 100 : 25 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 16 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย ทินเนอร์มาตรฐาน เบอร์ 20 ไม่เกิน 30 - 40 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

Pot Life at 30°C

8 hour after complete mixing

อายุการใช้งาน

ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง

Spray Viscosity at 30°C

15 - 17 sec / Ford Cup No.4

ความหนืดในการพ่น

15 - 17 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.4 - 1.8 mm.
Spraying pressure : 1.5 - 2 bar

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.4 - 1.8 มม.
แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2 บาร์

No. of Coats

2 Full coats

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

Dry Film Thickness

65 - 70 microns

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

65 - 70 ไมครอน

Flash Time

3 - 5 minutes / coat

พักระหว่างเที่ยว

3 - 5 นาที / เที่ยว

Drying Time at 30°C

Surface dry : 25 - 30 mins.
Dry to polish : 6 - 8 hrs

ระยะเวลาในการแห้งตัว

แห้งผิว : 25 - 30 นาที
แห้งขัดยาได้ : 6 - 8 ชม.

Package Size

Part A : 0.8 L (12 cans / carton)
Part B : 0.2 L (12 cans / carton)

ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 0.8 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)
ส่วน B : 0.2 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีความถ่ายเทสะดวก ไม่มีสารฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสปเรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอพี เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref. Vol.2-2026