



พ่น สีสองชั้น 2K 4:1

PRIMER SURFACER 2K 4:1



✓ ทนต่อตัวทำละลายได้ดี
Good solvent resistance

✓ ผนกลบรอยได้ดี เนื้อสีเรียบเนียน
Excellent hiding ability and smooth of film

✓ เนื้อฟิล์มมีคุณภาพ ยึดเกาะผิวงานได้ดี
Good film appearance and excellent adhesion

✓ แห้งเร็ว ชัดง่าย
Fast drying and easy to sand



MEGA PRIMER SURFACER 2K 4:1

เมกา สีพ่นรองพื้น 2K 4:1

Description

1. Good solvent resistance
2. Excellent hiding ability and smooth of film
3. Good film appearance and excellent adhesion
4. Fast drying and easy to sand

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

Mixing Ratio

Mega Primer Surfer : Hardener = 100 : 16 by weight
or 100 : 25 by volume and dilute with Standard Thinner No.20
at 20 - 30 % for suitable application

Pot Life at 30°C

1 hour after complete mixing

Spray Viscosity at 30°C

16 - 18 sec / Ford Cup No.4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.4 - 1.8 mm.
Spraying pressure : 1.5 - 2 bar

No. of Coats

2 Full coats

Dry Film Thickness

50 - 60 microns

Flash Time

2 - 5 minutes / coat

Drying Time at 30°C

Surface dry : 5 - 8 mins.
Dry to polish : 45 - 60 mins.

Package Size

Part A : 3 L (4 cans / carton)
Part B : 0.75 L (4 cans / carton)

คุณลักษณะ

1. ทนต่อตัวทำละลายได้ดี
2. ทนกลบรอยได้ดี เนื้อสีเรียบเนียน
3. เนื้อสีสัมผัสคุณภาพ ยึดเกาะผิวงานได้ดี
- 4.แห้งเร็ว ใช้งานง่าย

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง
และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

อัตราส่วนผสม

เมกา สีพ่นรองพื้น : ฮาร์ดเ็นเนอร์ = 100 : 16 โดยน้ำหนัก
หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย ทินเนอร์มาตรฐาน เบอร์ 20
ไม่เกิน 20 - 30 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

16 - 18 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.4 - 1.8 มม.
แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2 บาร์

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

50 - 60 ไมครอน

พักระหว่างเที่ยว

2 - 5 นาที / เที่ยว

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C

แห้งผิว : 5 - 8 นาที
แห้งขัดยาได้ : 45 - 60 นาที

ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 3 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง)
ส่วน B : 0.75 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมิอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถนนบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref:Vol.2-2026