



พลา สีพ่นรองพื้นเกาะพลาสติก

PLASTIC PRIMER



✓ **เพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อสี
กับวัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรไพลีน**
Increase the adhesion between the paint with material polypropylene

✓ **ใช้งานง่าย แห้งเร็ว**
Easy to spray and fast drying



MEGA PLASTIC PRIMER

เมกา สีพื้นรองพื้นเกาะพลาสติก

Description

1. Increase the adhesion between the paint with material polypropylene
2. Easy to spray and fast drying

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

คุณสมบัติ

1. เพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อสีกับวัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน
2. ใช้งานง่าย แห้งเร็ว

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Ready to spray
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.4 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2 bar
No. of Coats	2-3 Full coats
Dry Film Thickness	10 - 15 microns
Flash Time	3 - 5 minutes / coat
Drying Time at 30°C	Dry to recoat : 30 mins.
Package Size	1 L (12 cans / carton)

อัตราส่วนผสม	พร้อมใช้ ไม่ต้องเจือจาง
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.4 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 - 3 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	10 - 15 ไมครอน
พักระหว่างเที่ยว	3 - 5 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งพ่นทับได้ : 30 นาที
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสปเรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

บริษัท ทีโอพี เเพพฟอร์มานซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.เทพรัตน ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref: Vol.2-2026