



MEGA WASH PRIMER

สีรองพื้นกันลอ่อนแอกประสงค์ เนื้อสีด้าน ใช้เป็นได้ทั้งสีกับหน้า และ สีรองพื้น
เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ, อลูมิเนียม, อีพอกซี, เหล็กชุบสังกะสี, ทองเหลือง, สแตนเลส, ตะกั่ว,
เหล็ก, เหล็กกล้าวไนซ์, สีย้อมพลาสติก และ สีโป๊วเหลือง ในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป

MOSS GREEN
สีเทาเข้มเขียว



กลบรอยได้ดีกว่า
Perfect hiding efficiency



ยึดเกาะผิวโลหะได้ดีเยี่ยม
Metal work and putty adhesive excellently



แห้งเร็ว ใช้งานได้เร็วกว่า
Fast drying



ป้องกันสนิม
Rust protection



MEGA WASH PRIMER

เมกา สีรองพื้น วอชไพรเมอร์

Description

1. Perfect hiding efficiency
2. Metal work and putty adhesive excellently
3. Fast drying
4. Rust protection

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

คุณลักษณะ

1. กลบรอยได้ดีกว่า
2. ยึดเกาะผิวโลหะได้ดีเยี่ยม
3. แห้งเร็ว ใช้งานได้เร็วกว่า
4. ป้องกันสนิม

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Wash Primer : Catalyst = 1 : 1.5 by Volume	
Pot Life at 30°C	24 hour after complete mixing	
Spray Viscosity at 30°C	13.5 - 15.5 sec / Ford Cup No.4	
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.4 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2 bar	
No. of Coats	2 Full coats	
Dry Film Thickness	8 - 12 microns	
Flash Time	1 - 3 minutes / coat	
Drying Time at 30°C	Surface dry : 5 mins. Hard dry : 30 mins.	
Package Size	Part A : 3.6 L (4 cans / carton) Part B : 4 L (4 gallons / carton)	0.9 L (12 cans / carton) 1 L (12 cans / carton)

อัตราส่วนผสม	สีรองพื้น วอชไพรเมอร์ : น้ำยาผสม = 1 : 1.5 โดยปริมาตร	
อายุการใช้งานที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง	
ความหนืดในการพ่นที่อุณหภูมิ 30 °C	13.5 - 15.5 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4	
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.4 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.5 - 2 บาร์	
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม	
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	8 - 12 ไมครอน	
พักระหว่างเที่ยว	1 - 3 นาที / เที่ยว	
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งผิว : 5 นาที แห้งแข็งตัว : 30 นาที	
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3.6 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 4 ลิตร (4 แกลลอน / ลัง)	0.9 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง) 1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการกำจัดอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอพี เพอร์ฟอร์แมนซ์ โค้กติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.พชรพูน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref:Vol.1-2026