

Matrix^x **2K**
Automotive Refinish

เมทริกซ์ สีรองพื้น 2K 4:1

Primer Surfacer 2K 4:1



เนื้อสีมาก

พ่นกลบรอยได้ดี

High solid and hiding power



เนื้อสีทน

ต่อตัวทำละลายได้ดี

Good solvent resistance



ขัดแต่งง่าย

Easy to sand



ฟิล์มสีเรียบเนียน

ไม่ดูดซึมสีกับหน้า

Smooth surface with low
paint consumption



Technology and Licence from
Japan



Matrix Primer Surfacer 2K 4:1

แมทริกซ์ สีรองพื้น 2K 4:1

Description

- High solid and hiding power
- Good solvent resistance
- Smooth surface with low paint consumption
- Easy to sand

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants

คุณสมบัติ

- เนื้อสีมาก หนากลบรอยได้ดี
- เนื้อสีทนต่อตัวทำละลายได้ดี
- พิล์มสีเรียบเนียน ไม่ดูดซึมสีทับหน้า
- ชัดแต้ง่าย

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแมทริกซ์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Matrix Primer Surfacer = 100 : 16 by weight or 100 : 25 by volume and dilute with Matrix AX Thinner No.20 at 20 - 30 % for suitable application		อัตราส่วนผสม	แมทริกซ์ สีรองพื้น : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 16 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 25 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย แมทริกซ์ เอเอ็กซ์ ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 20 - 25 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น	
Pot Life at 30°C	1 hours after complete mixing		อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง	
Spray Viscosity at 30°C	16 - 18 sec / Ford cup No.4		ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	16 - 18 วินาที / ถ้วย เบอร์ 4	
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm. Spraying pressure : 1.5 - 2 bar		การตั้งค่าปืนพ่นสี	หัวแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม. แรงลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2 บาร์	
No. of Coats	2 Full coats		จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม	
Dry Film Thickness	50 - 60 Microns / coat		ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	50 - 60 ไมครอน / เที่ยว	
Flash Time	2 - 5 minutes flash time between coats		พักระหว่างเที่ยว	2 - 5 นาที / เที่ยว	
Drying Time at 30°C	Touch dry : 5 - 8 mins Dry to sand : 45 - 60 mins		ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งผิวสัมผัส : 5 - 8 นาที แห้งขัด : 45 - 60 นาที	
Package Size	Part A : 3 L (4 cans / carton) Part B : 0.75 L (4 cans / carton)	1.24 kg (12 cans / carton) 0.31 kg (12 cans / carton)	ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.75 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง)	1.24 กก. (12 กระป๋อง / ลัง) 0.31 กก. (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย
ของไอพ่นหรือสเปรย์