

Matrix^x **2K**
Automotive Refinish

Clear 2:1 M2070

เมทริกซ์ เคลียร์ 2:1 M2070
เอ็กซ์ตร้า โซลิด

Extra Solid

เนื้อมากพิเศษ
ฟิล์มหนา

Extra Solid and Film Built



เงางาม
มากเป็นพิเศษ

Premium Gloss



พ่นง่าย

Easy Application



ทนต่อตัวทำละลาย
และ UV จากแสงแดด

High Resistance to
Solvent and UV



NEW
สูตรใหม่



Technology and Licence from

Japan



Matrix Clear 2:1 M2070 Extra Solid

เมทริกซ์ เคลียร์ 2:1 M2070 เอ็กซ์ตร้า โซลิด

Description

- Extra Solid and Film Built
- Easy Application
- Premium Gloss
- High Resistance to Solvent and UV

คุณลักษณะ

- เนื้อมากเป็นพิเศษ ฟิล์มหนา
- พ่นง่าย
- เงางามมากเป็นพิเศษ
- ทนต่อตัวทำละลาย และรังสียูวีจากแสงแดด

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio

Matrix Clear 2:1 M2070 = 100 : 50 by weight or 100 : 50 by volume and dilute with Matrix AX Thinner No.20 at 0 - 10 % for suitable application

อัตราส่วนผสม

เมทริกซ์ เคลียร์ 2:1 M2070 = 100 : 50 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 50 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย เมทริกซ์ เอ็กซ์ทรีนเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 0 - 10 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

Pot Life at 30°C

1.5 hours after complete mixing

อายุการใช้งาน

ที่อุณหภูมิ 30 °C ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1.5 ชั่วโมง

Spray Viscosity at 30°C

15 - 17 sec / Ford cup No.4

ความหนืดในการพ่น

ที่อุณหภูมิ 30 °C 15 - 17 วินาที / ถ้วย เบอร์ 4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.3 - 1.4 mm.
Spraying pressure : 1.5 - 2 bar

การตั้งค่าปืนพ่นสี

หัวแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.4 มม.
แรงลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2 บาร์

No. of Coats

2 Full coats

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เที่ยวเต็ม

Dry Film Thickness

60 - 65 microns

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

60 - 65 ไมครอน

Flash Time

3 - 5 minutes flash time between coats

พักระหว่างเที่ยว

3 - 5 นาที / เที่ยว

Drying Time at 30°C

Touch : 20 - 30 mins.
Dry to polish : 4 - 5 hrs

ระยะเวลาในการแห้งตัว

แห้งผิวสัมผัส : 20 - 30 นาที
แห้งขัดยาได้ : 4 - 5 ชั่วโมง

Package Size

Part A : 3.785 L (6 cans/carton)
Part B : 0.946 L (12 cans/carton)

ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 3.785 ลิตร (6 กระป๋อง/ลัง)
ส่วน B : 0.946 ลิตร (12 กระป๋อง/ลัง)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพิษหรือละออง