

Matrix **2K**
Automotive Refinish

เมทริกซ์ ซีโปปัว โพลีเอสเตอร์ 2K (โปปัวเหลือง)

POLYESTER PUTTY 2K



เหมาะกับการโป๊วบาง

และงานเก็บรอย

Smooth matter for finishing
on Edge and damage area



แห้งเร็ว

ขัดแต่งง่าย

Easy to sand and fast drying



ยึดเกาะดี

ไม่ยุบตัว

Good adhesion, non collapse



Technology and Licence from

Japan



Matrix Polyester Putty 2K

แมทริกซ์ สตีโปว์โพลีเอสเตอร์ 2K (โป๊วเหลือง)

Description

- Smooth matter for finishing on Edge and damage area
- Good adhesion, non collapse
- Easy to sand and fast drying

คุณลักษณะ

- เหมาะสำหรับงานโป๊วบาง และงานเก็บรอย
- ยึดเกาะดี ไม่ยุบตัว
- แห้งเร็ว ขัดแต่งง่าย

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Matrix Polyester Putty 2K : Hardener = 100 : 2 by Weight
Instruction	Mix Matrix Polyester Putty 2K and Hardener as mixing ratio and stirred the mixture is homogeneous before application
Pot Life	3 - 5 mins after complete mixing
Drying Time at 30°C	Sanding shall be made after complete drying for more than 30 mins.
Sanding	The putty should be sanded with #120 sandpaper, followed by #240 sandpaper.
Package Size	Part A : 3.7 kg (4 cans / carton) Part B : 80 g. (4 tubes / carton)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

อัตราส่วนผสม	แมทริกซ์ สตีโปว์เหลือง : ฮาร์ดเ็นเนอร์ = 100 : 2 โดยน้ำหนัก
การใช้งานและข้อแนะนำ	ผสมแมทริกซ์ สตีโปว์ และ ฮาร์ดเ็นเนอร์ ตามอัตราส่วนที่กำหนดและกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน
อายุการใช้งาน	ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 3 - 5 นาที
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งขัดกระดาษทรายได้ที่ 30 นาที ขึ้นไป
การขัด	ควรขัดหน้าสตีโปว์ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 แล้วตามด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3.7 กก. (4 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 80 ก. (4 หลอด / ลัง)

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอฝุ่นหรือสปเรย์